

مجالات الإستعمال

لاصق إسمنتي للصق بلاط السيراميك على أرضيات وجدران داخلية أو خارجية (خرسانة، مساحات إسمنتية أو حجر قرميدي).

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة الخرسانية أو الإسمنتية قد صلبت، جفت تماما ولم تعد قابلة للانكماش.
- يجب أن تكون المساحة سليمة، ناشفة، خالية من الأوساخ، الغبار، الزيوت، الدهان... وغير معرضة لتصاعد الرطوبة.
- في حال كانت حرارة المساحة مرتفعة بسبب تعرضها لأشعة الشمس القوية، يجب بلؤها بقليل من الماء قبل تبليطها.
- يجب أن يكون البلاط نظيفا من الغبار وناشفا (لا يجب وضع البلاط في الماء قبل التبليط).
- يخلط كل كيس ٢٥ كغ كلاسيك مع ٥ ليتر (لتبليط الجدران) أو ٥,٥ ليتر (لتبليط الأرضيات) ماء نظيف بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) أو يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق، بعدها يخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
- يمكن زيادة أو تقليل كمية ماء الخلط المذكورة قليلاً، لجعل الخليط أكثر أو أقل كثافة حسب وجهة الإستعمال، مع الإنتباه الى أن زيادة كمية الماء (أكثر من ١٠٪ من النسبة المذكورة) قد تؤدي إلى انخفاض في سماكة وقوة المادة عندما تجف.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٤ ساعات تقريبا، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة). ينصح بتحريك الخليط بشكل منتظم كل ٤٥-٦٠ دقيقة، دون إضافة ماء. يجب الإمتناع عن إضافة ماء الى خليط بدأ ينشف، ورميه.
- يمد كلاسيك على كامل المساحة بواسطة مالح مسنن (قياس ٤، ٥، ٦، حسب حجم البلاط) باتجاه واحد وليس على شكل أقواس.
- إذا كان البلاط كبير الحجم (خاصة على مساحات خارجية أو خاضعة لحركة مرور كثيفة) او له قفا مضلعاً جداً، يجب مد اللاصق أيضاً على قفا البلاط. بعدها يوضع البلاط ويدق جيدا.
- يستعمل اللاصق بسماكة ٢-٦ ملم، ولغاية ١٢ ملم كحد أقصى في مناطق محدودة.
- الخليط الممدود على المساحة يبقى صالحاً لوضع البلاط عليه لمدة ٢٠ دقيقة من حين مده. في أحوال غير ملائمة (شمس او حرارة عالية، هواء قوي، مساحة عالية الإمتصاص) تكون هذه المدة بضعة دقائق فقط. في حال تكوّن غشاء على سطح اللاصق الممدود، يجب إزالة اللاصق الجاف وإعادة مد لاصق جديد قبل وضع البلاط.
- يمكن تسوية وضعية البلاط خلال مدة ٢٠ دقيقة من حين وضعه على كلاسيك.
- الوقت المتاح لوضع البلاط على اللاصق ولتسوية وضعية البلاط يطول عند تدني الحرارة الخارجية، أو في حال لصق بلاط منخفض المسامية، أو لصق بلاط على مساحة غير ماصة.
- ينظف فائض اللاصق عن وجه البلاط ومن داخل الفواصل قبل أن ينشف، بالماء.
- يجب عدم تعريض البلاط لمياه غزيرة او للمطر لمدة ٢٤ ساعة على الأقل، وحمايته من أشعة الشمس القوية والجليد لمدة ٥-٧ أيام من تاريخ لصقه.
- يمكن ترويب البلاط بعد ٤-٦ ساعات من لصقه على الجدران، و٢٤ ساعة من لصقه على الأرضيات.
- يصبح البلاط جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ٢٤ ساعة من لصقه، وجاهزاً للإستخدام الكامل بعد ٧ أيام.

ملاحظات:

- لإستعمال اللاصق على ألواح إسمنتية أو جص، يجب أولاً مد وجه أساس من رزين سوبرلات لاتكس مخففة بالماء بنسبة ١:١.
- إضافة سوبرلات لاتكس الى خلطة المادة اللاصقة تزيد من مرونتها، قوة إلتصاقها ومقاومتها للماء.

لا يستعمل كلاسيك:

- في حرارة جوية أعلى من ٣٥ درجة أو أقل من ٥ درجات مئوية.
- على الخشب والخشب الرقائقي (بلاي وود)، الحديد، المساحات المطلية، مساحات من البلاط المزجج، البلاستيك أو الفينيل.
- للصق بلاط على مساحات ستكون مغمورة بالماء.
- للصق بلاط على أرضيات محتوية على نظام تدفئة ومساحات شديدة التحرك.

الإستهلاك: ١,٥ - ٤ كغ / م^٢، حسب حجم البلاط.

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة كلاسيك وعدم إضافة أية مادة أخرى.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.