

لاصق إسمنتي للبلاط، محسن ومرن جداً، غير قابل للإنزلاق، مع مدة إضافية للتنفيذ

### مجالات الإستعمال

لاصق إسمنتي محسن، مرن جداً وغير قابل للإنزلاق، مع مدة إضافية للتنفيذ، ذو أداء متفوق، لكافة الإستعمالات. له قدرة لصق ممتازة ومقاومة فائقة للجليد والرطوبة. ينصح به للتطبيقات الصعبة التي تتطلب مقاومة للتشقق، خاصة على المساحات القابلة لنقل/تمدد شديد أو خاضعة للإهتزازات. يمكن إستعماله على الأرضيات والجدران الداخلية أو الخارجية، على مساحات مختلفة: خرسانة، مساحات إسمنتية، حجر قرميدي، حجر، أرضيات تحتوي على نظام تدفئة، باركيه (مع إستعمال طبقة فصل)، ومساحات قابلة للتحرك. يمكن إستعماله في المسابح، وللصق بلاط على بلاط. يستخدم للصق أنواع وأحجام مختلفة من البلاط الماص والأقل امتصاصاً، حجر طبيعي (شرط ألا يتأثر بالماء)، حجر قرميدي زخرفي. مثالي للبلاط الكبير الحجم.

### طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة الخرسانية أو الإسمنتية قد صلبت وجفت تماماً ولم تعد قابلة للإنكماش.
- يجب أن تكون المساحة سليمة، ناشفة، خالية من الأوساخ، الغبار، الزيوت، الدهان... وغير معرضة لتصادع الرطوبة.
- في حال كانت حرارة المساحة مرتفعة لتعرضها لأشعة الشمس القوية، يجب بلؤها بقليل من الماء قبل تبليلها.
- في حال لصق بلاط على بلاط، يجب التأكد أن البلاط الموجود سليم وثابت، ومد وجهه أساس سوبر غريب قبل لصق البلاط الجديد عليه.
- يجب أن يكون البلاط نظيفاً من الغبار وناشفاً (لا يجب وضع البلاط في الماء قبل التبليل).
- يخلط كل كيس ٢٥ كغ هابير فلक्स مع ٧,٥ لتر (لتبليط الجدران) أو ٨ لتر (لتبليط الأرضيات) ماء نظيف بواسطة خلط كهربائي (سرعة خفيفة) أو يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق، بعدها يخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
- يمكن زيادة أو تقليل كمية ماء الخلط المذكورة قليلاً، لجعل الخليط أكثر أو أقل كثافة حسب وجهة الإستعمال، مع الإنتباه إلى أن زيادة كمية الماء (أكثر من ١٠٪ من النسبة المذكورة) قد تؤدي إلى انخفاض في سماكة وقوة المادة عندما تجف.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٤ ساعات تقريباً، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة). ينصح بتحريك الخليط بشكل منتظم كل ٤٥-٦٠ دقيقة، دون إضافة ماء. يجب الإمتناع عن إضافة ماء إلى خليط بدأ ينشف، ورميه.
- يمد هابير فلक्स على كامل المساحة بواسطة مالج مسنن (قياس ٤، ٥ أو ٦، حسب حجم البلاط) باتجاه واحد وليس على شكل أقواس. إذا كان البلاط كبير الحجم (خاصة على مساحات خارجية أو خاضعة لحركة مرور كثيفة) أو له قفا مصلعاً جداً، يجب مد اللاصق أيضاً على قفا البلاط. بعدها يوضع البلاط ويدق جيداً.
- يستعمل اللاصق بسماكة ٢-٦ ملم، ولغاية ٢٠ ملم كحد أقصى في مناطق محدودة.
- الخليط الممدود على المساحة يبقى صالحاً لوضع البلاط عليه لمدة ٣٠ دقيقة من حين مدّه. في أحوال غير ملائمة (شمس أو حرارة عالية، هواء قوي، مساحة عالية الإمتصاص) تكون هذه المدة بضعة دقائق فقط. في حال تكوّن غشاء على سطح اللاصق الممدود، يجب إزالة اللاصق الجاف وإعادة مد لاصق جديد قبل وضع البلاط.
- يمكن تسوية وضعية البلاط خلال مدة ٣٠ دقيقة من حين وضعه على هابير فلक्स.
- الوقت المتاح لوضع البلاط على اللاصق ولتسوية وضعية البلاط يطول عند تدني الحرارة الخارجية، أو في حال لصق بلاط منخفض المسامية، أو لصق بلاط على مساحة غير ماصة.
- ينظف فائض اللاصق عن وجه البلاط ومن داخل الفواصل قبل أن ينشف، بالماء.
- يجب عدم تعريض البلاط لمياه غزيرة أو للمطر لمدة ٢٤ ساعة على الأقل، وحمايته من أشعة الشمس القوية والجليد لمدة ٥-٧ أيام من تاريخ لصقه.
- يمكن ترويب البلاط بعد ٤-٦ ساعات من لصقه على الجدران، و٢٤ ساعة من لصقه على الأرضيات.
- يصبح البلاط جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ٢٤ ساعة من لصقه، وجاهزاً للإستخدام الكامل بعد ٧ أيام.

### ملاحظات:

- لإستعمال اللاصق على ألواح إسمنتية أو جص، يجب أولاً مد وجهه أساس من رزين سوبرلات لاتكس مخففة بالماء بنسبة ١:١.
- إضافة سوبرلات لاتكس إلى خلطة المادة اللاصقة تزيد من مرونتها، قوة إلتصاقها ومقاومتها للماء.

### لا يستعمل هابير فلक्स:

- في حرارة جوية أعلى من ٣٥ درجة أو أقل من ٥ درجات مئوية.
- على الخشب الرقائقي (بلاي وود)، الحديد، المساحات المطلية، البلاستيك أو الفينيل.

**الإستهلاك:** ١,٥-٤ كغ / م<sup>٢</sup>، حسب حجم البلاط.

**التخزين:** ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

### تنبيهات:

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضعه قفازات مطاطية.
- من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة هابير فلक्स وعدم إضافة أية مادة أخرى.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.