



## نظام كابافلور 230SF

نظام طلاء إيبوكسي لامع دون مذيب للأرضيات الداخلية (مركبين)

### مجالات الإستعمال

يستخدم على أرضيات خاضعة لضغوط ميكانيكية وكيميائية عالية كمواقف السيارات، الأرضيات الصناعية، أرضيات المستودعات... يستعمل على الباطون والمساحات الإسمنتية. له قدرة إلتصاق ممتازة ومقاومة عالية للماء، المواد الكيميائية (أحماض وقلويات مخففة، زيوت وشحوم، أملاح، أصباغ)، الصدمات والخدش. . يحتوي على كمية متدنية من المركبات العضوية المتطايرة.

### طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة ومستقرة.
- تحضر المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، غشاء، شحوم وزيوت، مواد غير ملتصقة جيداً وكل ما قد يعيق إلتصاق الدهان) بواسطة مكينة لجلي الأرضيات و/أو ضغط الماء، وتترك لتتشف تماماً.
- يتم إصلاح الشقوق والمناطق التي تحتاج لترميم بالمادة المناسبة (مواد إسمنتية أو معجونة إيبوكسي) وتترك لتتشف تماماً.
- تدهن المساحة بأساس كابافلور 210SF كالتالي:
  - يخلط كامل المركبين سوياً جيداً (بنسبة وزن ١:٥.٧٥) بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) حتى الحصول على خليط متجانس. يمكن تخفيف الخليط به - ١٠٪ زيلين كحد أقصى. يجب إستعمال الخليط خلال فترة ٢٠ دقيقة في درجة رطوبة وحرارة معتدلتين (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
  - يمد وجه أساس بواسطة رولو (ذات شعيرات متوسطة الحجم) أو فرشاة، بشكل متساوي.
  - يترك وجه الأساس لينشف حتى يصبح مظهره لامع دون بقع باهتة (حوالي ١٢ ساعة في حرارة ٣٠ درجة مئوية)
- يخلط مركبي كابافلور 230SF سوياً جيداً (المركب في العبوة الصغيرة مع المركب في العبوة الكبيرة، بنسبة وزن ١:٥.٧٥) بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) حتى الحصول على خليط متجانس. يمكن تخفيف الخليط به - ١٠٪ زيلين كحد أقصى. يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٢٠ دقيقة في درجة رطوبة وحرارة معتدلتين (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- بعد فترة ١٢ - ٢٤ ساعة (في حرارة ٣٠ درجة مئوية)، يمد وجه ثاني من كابافلور 230SF ، بنفس الطريقة، مع الإلتباه الى عدم ترك تنقيط أو تلطّيح.

### ملاحظات

- يجب ألا تكون المساحة معرضة لتصادد الرطوبة.
- يجب ألا تتعدى نسبة وزن رطوبة الأرضية ٤٪.
- يجب القيام بعملية الطلاء في ظروف مناسبة (حرارة المادة/المساحة/الجو لا تقل عن ١٠ درجات مئوية ودرجة رطوبة لا تتعدى ٧٥٪، خلال فترتي المد والنشاف) إذ قد يؤدي عدم الإلتزام بهذه الظروف الى عيوب في الطلاء عندما ينشف.

الإستهلاك: كابافلور 210SF: ٣,٠ كغ / م<sup>٢</sup> / وجه  
كابافلور 230SF: ٣,٠ كغ / م<sup>٢</sup> / وجه

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

### تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمواد ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المواد بعيداً عن اي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.