

مزيج بوليوريثاني أليفتي أساسه ماء، سريع النشاف، غير قابل للإنزلاق (مركب واحد)

مجالات الإستعمال

يستخدم للعزل المائي على الأسطح، في الحمامات (تحت البلاط) أو لحماية المساحات الإسمنتية من ثاني أكسيد الكربون. مطاط (أكثر من ٣٠٠٪)، أليفتي (غير قابل للإصفرار)، سريع النشاف. يستعمل على الخرسانة، المساحات الإسمنتية، الخشب والمعادن، على مساحات أفقية أو عمودية. مقاوم للعوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية. اللون الأبيض يعكس أشعة الشمس، مما يساهم في تخفيض درجة الحرارة في الداخل. يمكن تلوينه بمواد تلوين عادية (أساسها ماء). منفذ للبخر.

طريقة الإستعمال

- تحضر المساحة بواسطة مكنة لجلي الأرضيات لتكون خالية من أية شوائب (نتوءات، مواد اسمنتية غير ملتصقة جيداً، قطع زفت جافة...)، وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...
- يتم إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم وملء أية فراغات لتسوية المساحة.
- تدهن المساحة بالأساس المناسب كالتالي:
 - مساحة رطبة: أكوادور، مايكروسييلر-50
 - مساحة عالية الإمتصاص: مايكروسييلر-50
 - مساحة رطبة وعالية الإمتصاص: أكوادور، مايكروسييلر-50
 - مساحة معرضة لماء أو رطوبة من الخلف: أكوادور
 - خرسانة مالسة جداً (قليلة الإمتصاص): أكوادور، مايكروسييلر-50
 - حديد أو ألومنيوم: أكوادور أو مايكروسييلر-50 (بكمية لا تتعدى ١٠٠ غ / م^٢)
 - خشب: مايكروسييلر-50
- في حال مد أكواسمارت هايبريد-مونو على مساحة غير حرجة (غير معرضة لمياه راكدة أو لتسرب الماء من الوجه السلبي) يمكن إستعمال المادة نفسها مخففة بـ ١٥٪ ماء نظيف كوجه أساس.
- يخلط أكواسمارت هايبريد-مونو بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة) أو يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس. يمكن إستعمال المادة دون تخفيف، أو تخفيفها بماء نظيف بنسبة ٥-١٠٪.
- يعد أكواسمارت هايبريد-مونو على المساحة النظيفة والناشفة بواسطة فرشاة، رول أو البخ اللاهوائي.
- يعد أكواسمارت هايبريد-مونو على وجه واحد للحماية.
- يعد أكواسمارت هايبريد-مونو على وجهين أو أكثر للعزل المائي، كالتالي:
 - فرشاة أو رول: ٠,٦ - ٠,٨ كلغ / م^٢ للوجه الأول، ٠,٦ - ٠,٩ كلغ / م^٢ للوجه الثاني.
 - بخ لاهوائي: ٠,٥ كلغ / م^٢ / وجه
- في حال مد أكواسمارت هايبريد-مونو على وجهين أو أكثر، من المهم جداً مد الوجه الجديد على الوجه السابق بعد فترة ٦ - ٢٤ ساعة كي يكون الالتصاق بين الوجهين جيداً.
- يجب عدم إستعمال أكواسمارت هايبريد-مونو إذا كان من المتوقع أن تمطر خلال يومين.

لا يستعمل أكواسمارت هايبريد-مونو: على مساحات غير سليمة.

الإستهلاك: للعزل المائي: ١,٥ كلغ / م^٢ (على وجهين أو أكثر) كحد أدنى
للحماية: ٠,٥ كلغ / م^٢ / وجه

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. من المهم إحتزام كمية الماء المذكورة في حال تخفيف أكواسمارت هايبريد-مونو، وعدم إضافة أية مادة أخرى. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.