

## غرانيرايد

لاصق إسمنتي مع رزين، محسّن وسريع النشاف، لبلاط السيراميك والحجر



### مجالات الإستعمال

لاصق بلاط السيراميك والحجر الطبيعي او الإصطناعي على الأرض والجدران، في الداخل والخارج. يمكن إستعمال غرانيرايد للصق بلاط على بلاط او على أرضيات تحتوي على نظام تدفئة، للصق بلاط الموزاييك الزجاجي وللصق بلاط في أحواض السباحة. يمكن أيضا إستعماله للصق بلاط على ألواح جفصين شرط أن تحضر بأساس (برايمر G أو إيكوبريم T) قبل مد اللاصق. هو ممتاز للرخام الأبيض والحجر الذي يتاثر بالماء والرطوبة. ينصح بإستعماله لعمليات التبليط التي تتطلب نشافاً سريعاً وتبليط مساحات خاضعة لحركة مرور كثيفة. يمكن إستعماله بسماكة تصل الى 1 سم.

### طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة، ناشفة وخالية من الأوساخ، الغبار، الزيوت، الدهان... في حال كانت حرارة المساحة مرتفعة لتعرضها لأشعة الشمس القوية، يجب بلّها بقليل من الماء قبل تبليطها.
- يجب أن يكون البلاط نظيفاً من الغبار وناشفاً (لا يجب وضع البلاط في الماء قبل التبليط).
- على مساحات مغبرة او عالية المسامية (باطون مغبر او مسامي جدا، صيبات الأنهيدريت...)، يجب مدّ أساس برايمر G أو إيكوبريم T قبل مدّ اللاصق.
- يخلط كل كيس غرانيرايد (رمادي 25 كغ او أبيض 22,5 كغ) مع غالون رزين 5,5 كغ بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) او يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس (تضاف البودرة الى الرزين، لا العكس).
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة 45 دقيقة تقريباً، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- يمد غرانيرايد على المساحة بواسطة مالج مسنن (قياس 4، 5، 6 او 10 للبلاط الكبير الحجم او المساحات الكثيرة التمّوج)، كما يمد على قفا البلاط إذا كان البلاط كبير الحجم او له قفا مضلعاً جداً، وفي حال تبليط مسابح او مساحات معرضة للجليد او لأوزان ثقيلة. بعدها يوضع البلاط ويدق جيداً.
- الخليط الممدود على المساحة يبقى صالحاً لوضع البلاط عليه لمدة 20 دقيقة تقريباً من حين مدّه. في أحوال غير ملائمة (شمس او حرارة عالية، هواء قوي، مساحة عالية الإمتصاص) تكون هذه المدة بضعة دقائق فقط. بلّ الأرض أو الحائط بقليل من الماء قبل مد اللاصق يساعد على إطالة هذه المدة. في حال تكوّن غشاء على سطح اللاصق الممدود، يجب إزالته بإعادة تمرير المالج على اللاصق الممدود قبل وضع البلاط عليه.
- يجب عدم تعريض البلاط لمياه غزيرة او للمطر لمدة 4 ساعات على الاقل، وحمايته من أشعة الشمس القوية لمدة 12 ساعة من لصقه.
- يمكن ترويب البلاط بعد 3 ساعات من لصقه، وجليه بعد 24 ساعة.
- يصبح البلاط جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد 4 ساعات من لصقه، وجاهزاً للإستخدام الكامل بعد 24 ساعة. يمكن ملء أحواض السباحة بالماء بعد 3 أيام من عملية التبليط.

**لا يستعمل غرانيرايد:** على الخشب، الحديد والمساحات الشديدة التحرك.

**الإستهلاك:** 3 - 10 م<sup>2</sup> / كيس 25 كغ، حسب حجم البلاط وتضليعه، وتموج المساحة التي تبلّط.

**التخزين:** البودرة: 12 شهراً في مكان جاف، الرزين: 24 شهراً محمية من الجليد.

### تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- من المهم عدم إضافة أية مادة الى مزيج بودرة ورزين غرانيرايد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.