



كيرابوند تي

لاصق إسمنتي غير قابل للإنزلاق، لبلاط السيراميك

مجالات الإستعمال

لاصق بلاط السيراميك على الأرض والجدران، في الداخل والخارج. يمكن إستعماله بسماكة تصل الى ٥ ملم. يحسن وتزداد مرونته ومجالات إستعماله بإضافة رزين إيزولاستيك.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة، ناشفة وخالية من الأوساخ، الغبار، الزيوت، الدهان... في حال كانت حرارة المساحة مرتفعة لتعرضها لأشعة الشمس القوية، يجب بلّها بقليل من الماء قبل تبليطها.
- يجب أن يكون البلاط نظيفا من الغبار وناشفا (لا يجب وضع البلاط في الماء قبل التبليط).
- على مساحات مغيرة او عالية المسامية (باطون مغبر او مسامي جدا، صبيات الأنهدريت...)، يجب مدّ أساس برايمر G أو إيكوبريم T قبل مدّ اللاصق.
- يخلط كل كيس ٢٥ كغ كيرابوند تي مع ٦ - ٦,٥ لتر ماء نظيف بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) او يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق، بعدها يخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٨ ساعات تقريبا، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- يمد كيرابوند تي على المساحة بواسطة مالج مسنن (قياس ٤، ٥ او ٦، حسب حجم البلاط) كما يمد على قفا البلاط إذا كان البلاط كبير الحجم او له قفا مضلع جدا، او في حال تبليط مسابح او مساحات معرضة للجليد او لأوزان ثقيلة. بعدها يوضع البلاط ويدق جيدا. الخليط الممدود على المساحة يبقى صالحا لوضع البلاط عليه لمدة ٢٠ - ٣٠ دقيقة من حين مدّه. في أحوال غير ملائمة (شمس او حرارة عالية، هواء قوي، مساحة عالية الإمتصاص) تكون هذه المدة بضع دقائق فقط. في حال تكوّن غشاء على سطح اللاصق الممدود، يجب إزالته بإعادة تمرير المالج على اللاصق الممدود قبل وضع البلاط عليه.
- يمكن تسوية وضعية البلاط خلال مدة ٤٥ دقيقة من حين وضعه على كيرابوند تي.
- يجب عدم تعريض البلاط لمياه غزيرة او للمطر لمدة ٢٤ ساعة على الأقل، وحمايته من أشعة الشمس القوية والجليد لمدة ٥ - ٧ أيام من لصقه.
- يمكن ترويب البلاط بعد ٢٤ ساعة من لصقه.
- يصبح البلاط جاهز لحركة مرور خفيفة بعد ٢٤ ساعة من لصقه، وجاهز للإستخدام الكامل بعد ١٤ يوما.

لا يستعمل كيرابوند تي: على الخشب، ألواح الجفصين، الفينيل والحديد

يجب إستبدال الماء بإيزولاستيك: للصق بلاط كبير الحجم، بلاط الموزاييك الزجاجي، الحجر الطبيعي (شرط أن لا يتأثر بالماء) وللصق بلاط على الأرضيات المحتوية على نظام تدفئة.

الإستهلاك: ٥ - ١٢ م^٢ / كيس ٢٥ كغ، حسب حجم البلاط.

التخزين: ١٢ شهرا في مكان جاف.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة كيرابوند تي وعدم إستبدال الماء إلا بإيزولاستيك.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.