



مايبلاستيك

مادة إسمنتية مرنة لمنع النش وحماية الباطون (مركبين)

مايبلاستيك

مجالات الإستعمال

عزل وحماية الباطون والورقة من الماء ومياه البحر، الأملاح، الكبريتات، ثاني أكسيد الكربون وغيره من العوامل الجوية. يستعمل لمنع النش في الحمامات، المطابخ، الشرفات وأحواض السباحة (تحت البلاط)، خزانات المياه، على الواجيات... له قدرة لصق ممتازة على المساحات الإسمنتية، بلاط السيراميك والحجر.. يجسر الشقوق في الباطون حتى عرض ٠,٩ ملم.

طريقة الإستعمال

- تنظف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، غثاء، شحوم وزيوت، دهان، مواد غير ملتصقة جيداً...)
- بواسطة السفع الرملي أو ضغط الماء. في حال إستعمال مايبلاستيك على الباطون، يجب ملء الشقوق وإصلاح المناطق التي تحتاج لترميم. في حال إستعمال مايبلاستيك على بلاط، يجب التأكد أنه ملتصق جيداً. في حال إستعمال مايبلاستيك على ورقة إسمنتية، يجب التأكد أنها قد نشفت كفاية (٧ أيام لكل ١ سنتم سماكة في أحوال جوية مناسبة) وأنها ملتصقة جيداً.
- تبلل المساحات ذات قدرة إمتصاص بالماء قبل مد مايبلاستيك (من غير ان يبقى غشاء ماء على سطحها).
- يسكب كامل المركب السائل في وعاء نظيف وتضاف إليه البودرة تدريجياً، مع خلط مستمر بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة) حتى الحصول على خليط متجانس تماماً. لا يحضر الخليط يدوياً.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٦٠ دقيقة تقريباً، في حرارة معتدلة (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- تلمس المساحة بمد وجه مايبلاستيك رقيق بواسطة مالج غير مسنن، ثم يمد وجه آخر عليه (وهو لا يزال طرياً) للحصول على طبقة سماكتها ٢ ملم تقريباً.
- في حال إستعمال مايبلاستيك لمنع النش في الحمامات، الشرفات، أحواض السباحة، خزانات المياه أو على مساحات خاضعة لضغط كبير، يجب تقويته بمابينيت ١٥٠ (شبكة ألياف زجاجية): تمد طبقة مايبلاستيك أولى بسماكة ١ ملم تقريباً، ثم يوضع عليها ماابينيت ١٥٠ ويمس وجهها بمالج غير مسنن. بعد ٤ - ٥ ساعات (تكون الطبقة الأولى قد نشفت)، تمد طبقة مايبلاستيك ثانية بسماكة ١ ملم تقريباً.
- يجب عدم تعريض مايبلاستيك لمياه غزيرة أو للمطر لمدة ٢٤ ساعة من مده.
- في أحوال مناخية غير ملائمة (شمس أو حرارة عالية، هواء قوي، جو ناشف)، يجب حماية المساحة بواسطة قماش أو خيش مبلول بالماء لمدة يومين لتفادي نشاف سريع.
- في أحوال مناخية معتدلة، ينشف مايبلاستيك ويصبح جاهزاً لعملية التبليل (أو لملء الخزانات بالماء) بعد ٥ أيام.

ملاحظات

- في جو حار، يجب عدم تعريض أكياس وعبوات مايبلاستيك لأشعة الشمس.
- يجب إستعمال شريط مايبباند على الفواصل الإنشائية والفواصل بين المساحات الأفقية والعمودية، للتأكد من سدودها للماء.

لا يستعمل مايبلاستيك: بسماكات تتعدى ٢ ملم / وجه.

الإستهلاك: ٣,٤ كلف / م / ٢ / سماكة ٢ ملم.

التخزين: البودرة: ١٢ شهرا والسائل: ٢٤ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- من المهم مزج كامل المركبين لإحترام نسبة الخلط، وعدم إضافة ماء أو أية مادة أخرى.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.