

مايكروسييلر-50

أساس بوليوريثان، يصلح على كافة المساحات (مركب واحد)

مجالات الإستعمال

يستخدم كأساس على كافة المساحات المسامية والغير مسامية، كالباطون (مبلل، رطب أو ناشف، جديد أو قديم)، الرخام، الحديد، بلاط السيراميك والزجاج. يمكن أيضا إستعماله كطبقة ختم وحماية لمساحات الباطون. مايكروسييلر-50 منخفض اللزوجة، يتمتع بقدرة تشريب وإلتصاق عاليتين، وقدرة تمدد تفوق ٣٠٠٪.

طريقة الإستعمال

- تحضر المساحة بواسطة مكنة لجلي الأرضيات لتكون خالية من أية شوائب (نتوءات، مواد اسمنتية غير ملتصقة جيدا، قطع زفت جافة...)، وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...
- يتم إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم وملء أية فراغات لتسوية المساحة.
- يمد مايكروسييلر-50 على المساحة النظيفة بواسطة فرشاة أو رولو، ويترك لينشف قبل مد دهان البوليوريثان.
- يمكن مد دهان البوليوريثان بعد ١٢ - ٢٤ ساعة (حسب الحرارة الجوية).

ملاحظات

- يجب الإنتباه الى عدم تلطيخ المناطق المجاورة بمايكروسييلر-50، نظرا لقدرة إلتصاقه العالية.
- في حال إستعمال مايكروسييلر-50 وحده كطبقة حماية مكشوفة، قد يتغير لونه تدريجيا (من غير أن يؤثر ذلك على فعاليته). لذا يجب تلوين مايكروسييلر-50 بمواد التلوين الخاصة به، للإستعمال الخارجي.
- في حال إستعمال مايكروسييلر-50 على باطون عالي المسامية، قد تكون هناك حاجة لوجه ثانٍ للحصول على مساحة خالية من الغبار وتحسين إلتصاق الدهان. يمكن أيضا في هذه الحالة إستبدال مايكروسييلر-50 بجيوديسمو-50.
- في حال إستعمال مايكروسييلر-50 على مساحة غير منتظمة أو مليئة بالثقوب الصغيرة، ينصح بخلطته مع رمل نظيف ومدّه بواسطة مالج.

الإستهلاك: ٠,١ - ٠,٣ كلغ / م^٢ حسب مسامية المساحة.

التخزين: ١٢ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهوأة جيدا بعيدا عن اي لهب النار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. في حال إستخدام المادة في مناطق قليلة التهوية، من الضروري إستعمال مراوح تهوية وكمامات واقية من الغازات. لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.