

ألتراكولور بلاس

روبة إسمنتية محسّنة، سريعة النشاف ومضادة للماء والعفن والجراثيم، لفواصل ٢-٢٠ ملم



ألتراكولور بلاس

مجالات الإستعمال

ترويب جميع أنواع البلاط على الأرضيات والجدران، في الداخل والخارج. يمكن إستعمال ألتراكولور بلاس في المنازل (غرف، مطابخ، حمامات، شرفات...)، في الأماكن العامة الخاضعة لحركة مرور كثيفة، على الواجهات وفي أحواض السباحة.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون مادة لصق البلاط قد نشفت تماما (١٤ يوماً في حال التبليط بطين ويوم واحد في حال التبليط بلاصق).
- يجب أن تكون الفواصل بين البلاط نظيفة تماما وفارغة من أية مادة لاصقة (على الأقل حتى ثلثي سماكة البلاط).
- في حال إستعمال بلاط عالي الإمتصاص، او في أحوال مناخية غير ملائمة (شمس او حرارة عالية، هواء قوي)، يجب ترطيب الفواصل بماء نظيف.
- يضاف كل ٥ كغ ألتراكولور بلاس الى ١,١ - ١,٣ لتر ماء نظيف (٥ - ٦ لتر لكيس ٢٥ كغ) مع خلط متواصل بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة) او يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق، ثم يخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٢٠ - ٢٥ دقيقة، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- تمد ألتراكولور بلاس على كامل سطح البلاط (وليس فقط على الفواصل) بواسطة مالج كاوتشوك مع التأكد من تعبئة الفواصل جيداً وعدم ترك أية فراغات، ثم يزال فائض الروبة بتمرير المالج باتجاه موارب للفواصل.
- عندما يفقد الخليط مرونته ولمعته (إجمالاً بعد ١٥ - ٣٠ دقيقة)، تنظف آثار الروبة بتمرير إسفنجة صلبة مبللة باتجاه موارب للفواصل (يجب ان تشطف الإسفنجة مراراً بماء نظيف وتعصر جيداً كي لا تكون كمية الماء كبيرة). إن توفيت عملية التنظيف مهم جداً: في حال تمت قبل ان ينشف الخليط كفاية قد ينزع بعض منه من الفواصل، وفي حال تأخرت يصبح تنظيف البلاط صعباً جداً.
- إذا تمت عملية الترويب في أحوال مناخية غير ملائمة (حرارة عالية، نشاف وهواء قوي)، ينصح بتبليط الفواصل المروبة بعد بضعة ساعات وحمايتها بقماش أو خيش مبلول بالماء لمدة يومين.
- بعد التنظيف النهائي لطبقة غبار ألتراكولور بلاس بواسطة قطعة قماش ناشفة، إذا بقيت آثار روبة على سطح البلاط، يمكن إزالتها بمنظف مناسب (مثل كيرانيت إذا كان البلاط مقاوماً للأسيد) بعد ٢٤ ساعة من عملية الترويب.
- يصبح البلاط جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ٣ ساعات من ترويبه، وجاهزاً للإستخدام الكامل بعد ٢٤ ساعة. يمكن ملء أحواض السباحة بالماء بعد ٤٨ ساعة من عملية الترويب.

توصيات مهمة

- يستحسن عدم تعريض أكياس ألتراكولور بلاس لحرارة الشمس لمدة طويلة قبل إستعمالها، والعمل في الظل.
- يجب عدم خلط ألتراكولور بلاس مع ماء وسخ او مالج.
- في حال ترويب بلاط خشن او حجر طبيعي، يجب القيام بتجربة أولاً للتأكد من سهولة تنظيف الروبة عن البلاط وعدم إمتصاصه لها.

لا تستعمل ألتراكولور بلاس: في الأماكن التي تتطلب مقاومة قوية للمواد الكيميائية والأسيد، او تطبيق دقيق جداً للقواعد الصحية (مصانع، مختبرات...)، في هذه الحالات من المفضل إستعمال روبة إيبوكسي.

الإستهلاك: ٠,٢ - ٥ كغ / م^٢، حسب حجم البلاط وسماكته وعرض الفاصل.

التخزين: أكياس ٥ كغ: ٢٤ شهراً في مكان جاف.
أكياس ٢٣ كغ: ١٢ شهراً في مكان جاف.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة ألتراكولور بلاس وعدم زيادة هذه الكمية او إضافة أية مادة أخرى. لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.