



ألترا بلان إيكو ٢٠

مادة للأرضيات، ذاتية التسوية وسريعة النشاف، للإستعمال الداخلي فقط

مجالات الإستعمال

يستخدم في الداخل لتسوية وملس الأرضيات القديمة أو الجديدة، قبل وضع كافة أنواع المواد عليها (خشب، موكيت، فينيل، بلاط، طلاء...). يمكن مده على أرضيات باطون، بلاط، حجر، وأرضيات محتوية على نظام تدفئة. يستعمل بسماكة ١ - ١٠ ملم من دون إنكماش أو تشقق. يتمتع بقوة التصاق مرتفعة ومقاومة ميكانيكية عالية جداً. ممتاز للأرضيات التي تتطلب مقاومة للأوزان وحركة المرور (لا سيما مرور المعدات ذات عجلات، العربات...).

طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة قوية، نظيفة (خالية من أية أوساخ، غبار، صدأ، شمع أو زيوت، دهان، آثار جفصين، مواد غير ملتصقة جيداً...) وناشفة تماماً.
- يجب تصليح الشقوق في مساحات الباطون بايبوريب.
- على مساحات باطون مغبرة أو عالية المسامية، يجب مده وجه أساس برايمر G (مخفف بالماء بنسبة ١:٣) أو إيكوبريم T قبل مده ألترا بلان إيكو ٢٠.
- على مساحات سيراميك أو حجر طبيعي، يجب مده وجه أساس إيكوبريم T قبل مده ألترا بلان إيكو ٢٠، وذلك بعد تخشين المساحة إذا لزم الأمر وتنظيفها جيداً.
- تسكب كمية الماء اللازمة (٥,٥ - ٥,٧٥ لتر ماء نظيف لكل كيس ٢٣ كلغ ألترا بلان إيكو ٢٠) وتضاف إليها البودرة تدريجياً، مع خلط مستمر لبضعة دقائق بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة لتفادي إدخال الكثير من الهواء داخل الخليط)، حتى الحصول على خليط سائل، متجانس وخالي من الكتل. يترك الخليط ليرتاح ٢ - ٣ دقائق، ثم يخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٢٠ - ٣٠ دقيقة تقريباً، في حرارة معتدلة (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة). يجب الإمتناع عن إضافة ماء الى خليط بدأ ينشف.
- يمد ألترا بلان إيكو ٢٠ على طبقة واحدة (سماكة ١ - ١٠ ملم) بواسطة ممسحة مطاطية أو مالج معدني يمسك بوضع مائل قليلاً للحصول على السماكة المطلوبة.
- يصبح ألترا بلان إيكو ٢٠ جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ٣ ساعات من مده، وجاهزاً لوضع المادة المرغوبة فوقه بعد حوالي ٢٤ - ٤٨ ساعة في حرارة معتدلة. تختلف الفترة حسب سماكة ألترا بلان إيكو ٢٠ الممدودة، حرارة الجو ودرجة الرطوبة.

ملاحظات

- يمكن مده ألترا بلان إيكو ٢٠ بواسطة مضخة أوتوماتيكية على مسافات تتجاوز ١٠٠ متر.
- بفضل ذاتية تسويته، يزيل ألترا بلان إيكو ٢٠ العيوب الصغيرة (آثار المالج...) فوراً.
- في حال مده طبقة ألترا بلان إيكو ٢٠ ثانية، يجب مدها حالما تصبح الطبقة الأولى جاهزة لحركة مرور خفيفة (أي بعد حوالي ٣ ساعات من مدها). إذا نشفت الطبقة الأولى تماماً، يجب إما تخشينها قليلاً ومده وجه أساس برايمر G عليها (مخفف بالماء بنسبة ١:٣) أو مده وجه إيكوبريم T، قبل مده طبقة ألترا بلان إيكو ٢٠ ثانية.
- يجب مده ألترا بلان إيكو ٢٠ بسماكة لا تقل عن ٣ ملم في حال وضع باركيه فوقه.

لا يستعمل ألترا بلان إيكو ٢٠: على مساحات خارجية، مساحات معدنية، أو مساحات خاضعة لتغلغل مستمر للرطوبة.

الإستهلاك: ١,٦ كغ / م^٢ / سماكة ١ ملم.

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة ألترا بلان إيكو ٢٠ وعدم إضافة أية مادة أخرى (إسمنت...). لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.