



# نظام ديسبوبوكس 110SB

نظام طلاء إيبوكسي لامع يحتوي على مذيب للأرضيات الداخلية (مركبين)

## مجالات الإستعمال

يستخدم على أرضيات خاضعة لحركة مرور سيارات خفيفة (مواقف سيارات، ممرات ...)، الأرضيات الصناعية، أرضيات المستودعات، المختبرات... مقاوم للماء، للأحماض والقلويات المخففة، النفط والزيوت. يتمتع بمقاومة جيدة للإحتكاك والكيميائيات. سهل التنظيف. يحتوي على كمية متدنية من المركبات العضوية المتطايرة.

## طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة ومستقرة.
- تحضر المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، غثاء، شحوم وزيوت، مواد غير ملتصقة جيداً وكل ما قد يعيق إلتصاق الدهان) بواسطة مكنة لجلي الأرضيات و/أو ضغط الماء، وتترك لتتنشف تماماً.
- يتم إصلاح الشقوق والمناطق التي تحتاج لترميم بالمادة المناسبة (مواد إسمنتية أو معجونة إيبوكسي) وتترك لتتنشف تماماً.
- يخلط مركبي ديسبوبوكس 110SB سوياً جيداً (المركب في العبوة الصغيرة مع المركب في العبوة الكبيرة، بنسبة وزن ٤,٥:١) بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) حتى الحصول على خليط متجانس. يمكن تخفيف الخليط بمرقق إيبوكسي بنسبة ٥ - ١٠٪ كحد أقصى. يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٣ ساعات تقريباً في درجة رطوبة وحرارة معتدلتين (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- يمد ديسبوبوكس 110SB كوجه أساس بواسطة رول (ذات شعيرات متوسطة الحجم) أو فرشاة، بشكل متساوي.
- يترك وجه الأساس لينشف حتى يصبح مظهره لامعاً دون بقع باهتة (حوالي ١٥ ساعة في حرارة ٣٠ درجة مئوية)
- بعد فترة ١٢ - ٢٤ ساعة (في حرارة ٣٠ درجة مئوية)، يمد وجه ثانٍ من ديسبوبوكس 110SB، بنفس الطريقة، مع الإنتباه الى عدم ترك تنقيط أو تلتخيخ.
- يمكن مد وجه ثالث من ديسبوبوكس 110SB (مع إحترام نفس فترة الإنتظار بين الوجه والتالي).
- للحصول على سطح خشن مانع للإنزلاق (في حال دهن مدخل منحدر في موقف أو معمل مثلاً)، يرش رمل نظيف على وجه الأساس أو وجه الطلاء ما قبل الأخير وهو ما زال طرياً، ثم ينزع الرمل الزائد في اليوم التالي ويدهن الوجه التالي.
- يصبح الطلاء ناشفاً تماماً وجاهزاً للإستعمال بعد ٧ أيام.

## ملاحظات

- يجب ألا تكون المساحة معرضة لتصادع الرطوبة.
- يجب ألا تتعدى نسبة وزن رطوبة الأرضية ٤٪.
- يجب القيام بعملية الطلاء في ظروف مناسبة (حرارة المادة/المساحة/الجو لا تقل عن ١٠ درجات مئوية ودرجة رطوبة لا تتعدى ٧٥٪، خلال فترتي المد والنشاف) إذ قد يؤدي عدم الإلتزام بهذه الظروف الى عيوب في الطلاء عندما ينشف (دون أن يؤثر ذلك على أدائه).
- للإستعمال الخارجي، يجب حماية النظام بمد وجه من طلاء البوليوريتان ديسبوبيور 630 PU، بعد ٢٤ ساعة من مد آخر وجه ديسبوبوكس 110SB.

الإستهلاك: ديسبوبوكس 110SB: ٠,٢ كغ / م<sup>٢</sup> / وجه

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

## تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة بعيداً عن اي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها.  
لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.  
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.