



أديزيلاكس بي ٩

لاصق إسمنتي محسّن، غير قابل للإنزلاق، مع مدة إضافية للتنفيذ، لبلاط السيراميك والحجر

أديزيلاكس بي ٩

مجالات الإستعمال

لصق بلاط وموزاييك السيراميك على الأرض والجدران والسقوف، في الداخل والخارج. يمكن إستعمال أديزيلاكس بي ٩ للصلق بلاط على بلاط، على ألواح الجبس، على جدران داخلية مطلية (شرط أن يكون الطلاء ملتصقاً جيداً)، على أرضيات تحتوي على نظام تدفئة، وفي أحواض السباحة (بلاط صغير الحجم). يمكن إستخدامه للصلق بلاط حجر (شرط أن يكون لا يتأثر بالماء). يمكن إستعماله بسماكة تصل الى ٥ ملم.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة، ناشفة وخالية من الأوساخ، الغبار، الزيوت... في حال كانت درجة حرارة المساحة مرتفعة لتعرضها لأشعة الشمس القوية، يجب بلّها بقليل من الماء قبل تبليلها.
- يجب أن يكون البلاط نظيفاً من الغبار وناشفاً (لا يجب وضع البلاط في الماء قبل التبليل).
- يخلط كل كيس ٢٥ كغ أديزيلاكس بي ٩ مع ٧,٧٥ - ٨,٢٥ لتر (للون الرمادي) أو ٩ - ٩,٥ لتر (للون الأبيض) ماء نظيف، بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) أو يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق، بعدها يخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٨ ساعات تقريباً، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- يمد أديزيلاكس بي ٩ على المساحة بواسطة مالج مسنن (قياس ٤، ٥ أو ٦، حسب حجم البلاط) كما يمد على قفا البلاط في حال تبليل مسابح أو مساحات خارجية. بعدها يوضع البلاط ويكبس جيداً. الخليط الممدود على المساحة يبقى صالحاً لوضع البلاط عليه لمدة ٣٠ دقيقة من حين مده. في أحوال غير ملائمة (شمس أو حرارة عالية، هواء قوي، مساحة عالية الإمتصاص) تكون هذه المدة بضعة دقائق فقط. في حال تكوّن غشاء على سطح اللاصق الممدود، يجب إزالته بإعادة تمرير المالج على اللاصق الممدود قبل وضع البلاط عليه.
- يمكن تسوية وضعية البلاط خلال مدة ٦٠ دقيقة من حين وضعه على أديزيلاكس بي ٩.
- يجب عدم تعريض البلاط لمياه غزيرة أو للمطر لمدة ٢٤ ساعة على الأقل، وحمايته من أشعة الشمس القوية والجليد لمدة ٥ - ٧ أيام من لصفه.
- يمكن ترويب البلاط بعد ٢٤ ساعة من لصفه.
- يصبح البلاط جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ٢٤ ساعة من لصفه، وجاهزاً للإستخدام الكامل بعد ١٤ يوماً. يمكن ملء أحواض السباحة بالماء بعد ٢١ يوماً من عملية التبليل.

لا يستعمل أديزيلاكس بي ٩: على الخشب، الحديد والمساحات القابلة لإلتواء شديد.

الإستهلاك: ٦ - ١٢ م^٢ / كيس ٢٥ كغ، حسب حجم البلاط.

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة أديزيلاكس بي ٩ وعدم إضافة أية مادة أخرى. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.