

طلاء إبوكسي لا يحتوي على مذيب، غير قابل للإنزلاق، لأحواض السباحة (مركبين)

مجالات الإستعمال

يستخدم لطلاء أحواض السباحة وخزانات المياه. يصلح أيضا لحماية الخرسانة والمساحات المعدنية. مقاوم للكيميائيات، الصدمات، الخدش، ونمو البكتيريا والفطريات.

طريقة الإستعمال

- تحضر المساحة بواسطة مكنة لجلي الأرضيات لتكون خالية من أية شوائب (نتوءات، مواد اسمنتية غير ملتصقة جيدا، قطع زفت جافة...)، وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...
- يتم إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم وملء أية فراغات لتسوية المساحة.
- يمد وجه أساس أكوادور على المساحة النظيفة بواسطة فرشاة أو رول، ويترك لينشف لمدة ١٢ - ٢٤ ساعة.
- يخلط المركب في العبوة الكبيرة جيدا قبل إضافة المركب السائل بالكامل، ويخلط المركبين سوياً بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) لحوالي ٥ دقائق حتى الحصول على خليط متجانس (خاصة على جدران وأسفل الغالون). يبقى الخليط صالحاً للاستعمال لمدة ٦٠ دقيقة في حرارة معتدلة (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- يدهن إبوكسي ريزين 51 بول على وجهين بواسطة فرشاة، رول أو البخ اللاهوائي. يدهن الوجه الثاني بعد أن ينشف الوجه الأول (إجمالاً بعد ٢٤ ساعة).
- يمكن ملء أحواض السباحة بالماء بعد فترة ٧ أيام من عملية الطلاء.

ملاحظات

- إن كافة مواد الإبوكسي قابلة لتغيير اللون بنسبة ما، إثر تعرضها لأشعة الشمس فوق البنفسجية.
- قد يصبح لون طلاء إبوكسي ريزين 51 بول باهتاً أو يظهر تلطيخ أبيض عليه في حال ملء حوض السباحة بالماء قبل أن ينشف الطلاء تماماً، أو إذا تعرض الطلاء الى نسبة عالية من الكلور.
- قد يتلطيخ طلاء إبوكسي ريزين 51 بول في حال وجود صدأ داخل نظام تصفية ماء حوض السباحة.

الإستهلاك: ٠,٢٥ - ٠,٣٥ كلغ / م^٢ / وجه.

التخزين: ١٢ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. من المهم مزج كامل المركبين لإحترام نسبة الخلط، وعدم إضافة أي مادة أخرى. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.