



فليكسو غارد

طلاء أكريليك ١٠٠٪، مرن، نصف لامع وذات خشونة خفيفة، يستعمل في الداخل والخارج

مجالات الإستعمال

يستخدم لطلاء الواجهات الخرسانية الخارجية. يحميها من ثاني أكسيد الكربون، يغطي التشققات الشعرية والعيوب الصغيرة في اللياسة (شقوق لغاية ٣,٢ ملم). مقاوم للماء، العوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية. منفذ للبخر، بيئي ولا يحتوي على مذيب.

طريقة الإستعمال

- تنظيف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، غشاء، شحوم وزيوت، دهانات او اية مواد غير ملتصقة جيداً...) بواسطة فرشاة حديدية او ضغط الماء، وتترك لتتنشف تماماً.
- يتم إصلاح الشقوق والمناطق التي تحتاج لترميم، وتترك لتتنشف تماماً.
- في حال إستعمال فليكسو غارد على لياصة جديدة، يجب ان تترك لتتنشف لمدة ٢ - ٤ أسابيع قبل عملية الطلاء.
- يمد وجه أساس فليكسوبرايم (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) ويترك لينشف (٤ ساعات). يمكن إستبدال فليكسوبرايم بكاباكريل وإستعماله بنفس الطريقة (علما أن قدرة ستر فليكسوبرايم أعلى).
- تلمس المساحة بالمعجونة المناسبة، وتترك لتتنشف تماماً.
- يخلط فليكسو غارد بواسطة خلاط كهربائي على سرعة خفيفة ولوقت قصير، حتى الحصول على خليط متجانس ولكن دون تشكيل رغوة (تشكيل الرغوة يؤثر على كثافة الطلاء وقدرة ستره). يجب إستعمال ريشة خلط من الستانلس ستيل لا الألومنيوم لتفادي إمكانية تغير اللون.
- يتم طلاء المساحة بفليكسو غارد (مخفف بماء نظيف لغاية ١٠٪ للحصول على ملمس ناعم) بواسطة الرول، الفرشاة او البخ.
- يدهن فليكسو غارد على وجهين، ويدهن الوجه الثاني بعد أن ينشف الوجه الأول (إجمالاً بعد ١٦ ساعة).
- ينشف سطح الطلاء بعد حوالي ٤ ساعات في جو متوسط الرطوبة والحرارة، ويصبح الطلاء ناشفاً تماماً بعد ٣ أيام (تطول المدتين مع إرتفاع الرطوبة او تدني الحرارة).

ملاحظات

- يمكن إستعمال فليكسو غارد على مساحات مطلية (شرط أن يكون الطلاء غير لامع وملتصقاً جيداً). في هذه الحال، يجب حفّ المساحة لتخشينها، ثم تنظيفها قبل مد وجه الأساس.
- يجب عدم القيام بعملية الطلاء:
 - على مساحة خارجية في جو ممطر، ثلجي أو هواء قوي.
 - في جو عالي الرطوبة (< ٨٥٪) أو ظروف تهوية رديئة قد تؤدي الى تشكيل ندى.
 - على مساحة تحت أشعة الشمس المباشرة (خلال المد أو النشاف)، خاصة في جو حار، إذ قد يؤدي ذلك الى فروقات في اللمعة.

لا يستعمل فليكسو غارد: على مساحات منحدره أو أفقية معرضة للماء او الرطوبة.
على مساحات بلاستيكية أو خشبية.

الإستهلاك: ٤ م^٢ / لتر / وجه.

التخزين: ٢٤ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم إستنشاق المادة، عدم تعريض الجلد للإحتكاك بها ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.