

## غرانيرايد

لاصق إسمنتي مع ريزين، محسّن وسريع النشاف، لبلاط السيراميك والحجر

مجالات الإستعمال

لصق بلاط السيراميك والحجر الطبيعي او المصنّع على الأرض والجدران، في الداخل والخارج. يمكن إستعمال غرانيرايد للصق بلاط على بلاط او على أرضيات تحتوي على نظام تدفئة، للصق بلاط الموزاييك الزجاجي وللصق بلاط في أحواض السباحة. يمكن أيضا إستعماله للصق بلاط على ألواح جفصين شرط أن تحضر بأساس (برايمر G أو إيكوبريم T) قبل مد اللاصق. هو ممتاز للرخام الأبيض والحجر الذي يتأثر بالماء والرطوبة. ينصح بإستعماله لعمليات التبليط التي تتطلب نشافاً سريعاً وتبليط مساحات خاضعة لحركة مرور كثيفة. يمكن إستعماله بسماكة تصل الى 1 سم.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة، ناشفة وخالية من الأوساخ، الغبار، الزيوت، الدهان... في حال كانت حرارة المساحة مرتفعة لتعرضها لأشعة الشمس القوية، يجب بلّها بقليل من الماء قبل تبليطها.
- يجب أن يكون البلاط نظيفاً من الغبار وناشفاً (لا يجب وضع البلاط في الماء قبل التبليط).
- على مساحات مغبرة او عالية المسامية (خرسانة مغبرة او مسامية جدا، صبات الأنهيدريت...)، يجب مدّ أساس برايمر G أو إيكوبريم T قبل مدّ اللاصق.
- يخلط كل كيس غرانيرايد (رمادي 25 كلف او أبيض 22,5 كلف) مع غالون ريزين 5,5 كلف بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) او يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس (تضاف البودرة الى الريزين، لا العكس).
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة 45 دقيقة تقريباً، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- يمد غرانيرايد على المساحة بواسطة مالج مسنن (قياس 4، 5، 6 او 10 للبلاط الكبير الحجم او المساحات الكثيرة التّموج)، كما يمد على قفا البلاط إذا كان البلاط كبير الحجم او له قفا مضلّعاً جداً، وفي حال تبليط مسابح او مساحات معرضة للجليد او لأوزان ثقيلة. بعدها يوضع البلاط ويدق جيداً.
- الخليط الممدود على المساحة يبقى صالحاً لوضع البلاط عليه لمدة 20 دقيقة تقريباً من حين مدّه. في أحوال غير ملائمة (شمس او حرارة عالية، هواء قوي، مساحة عالية الإمتصاص) تكون هذه المدة بضعة دقائق فقط. بلّ الأرض أو الحائط بقليل من الماء قبل مد اللاصق يساعد على إطالة هذه المدة. في حال تكوّن غشاء على سطح اللاصق الممدود، يجب إزالته بإعادة تمرير المالج على اللاصق الممدود قبل وضع البلاط عليه.
- يجب عدم تعريض البلاط لمياه غزيرة او للمطر لمدة 4 ساعات على الأقل، وحمايته من أشعة الشمس القوية لمدة 12 ساعة من لصقه.
- يمكن ترويب البلاط بعد 3 ساعات من لصقه، وجليه بعد 24 ساعة.
- يصبح البلاط جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد 4 ساعات من لصقه، وجاهزاً للإستخدام الكامل بعد 24 ساعة. يمكن ملء أحواض السباحة بالماء بعد 3 أيام من عملية التبليط.

لا يستعمل غرانيرايد: على الخشب، الحديد والمساحات الشديدة التحرك.

الإستهلاك: 3 - 10 م<sup>2</sup> / كيس 25 كلف، حسب حجم البلاط وتضليعه، وتموج المساحة التي تبليط.

التخزين: البودرة: 12 شهراً في مكان جاف، الريزين: 24 شهراً محمية من الجليد.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- من المهم عدم إضافة أية مادة الى مزيج بودرة وريزين غرانيرايد.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.