

مجالات الإستعمال

يستخدم للعزل المائي والحماية على الأسطح، الأساسات وحيطان الدعم، الحمامات، المطابخ والشرفات (تحت طبقة الإنهاء)، خزانات المياه (لا مياه الشرب)، أحواض الزرع والجسور. يمكن إستعماله على الخرسانة، البلاط، الحديد، الخشب والجفصين. مطاط (< ٥٠٠٪)، يتمتع بقدرة لصق قوية ومقاومة ميكانيكية، كيميائية وحرارية عالية. اللون الأبيض يعكس أشعة الشمس (بنسبة ٨٢٪)، مما يساهم في تخفيض درجة الحرارة في الداخل. منفذ للبخار.

طريقة الإستعمال

- تحضر المساحة بواسطة مكنة لجلي الأرضيات لتكون خالية من أية شوائب (نتوءات، مواد اسمنتية غير ملتصقة جيدا، قطع زفت جافة...)، وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...
- يتم إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم وملء أية فراغات لتسوية المساحة.
- تدهن المساحة بالأساس المناسب كالتالي:
- مساحة رطبة: أكوادور، مايكروسييلر-50، جيودييسمو-50
- مساحة عالية الإمتصاص: مايكروسييلر-50
- مساحة رطبة وعالية الإمتصاص: أكوادور، مايكروسييلر-50
- مساحة معرضة لماء أو رطوبة من الخلف: أكوادور
- خرسانة مالسة جدا (قليلة الإمتصاص): أكوادور، مايكروسييلر-50
- حديد أو ألومنيوم: أكوادور أو مايكروسييلر-50 (بكمية لا تتعدى ١٠٠ غ / م²)
- خشب: مايكروسييلر-50، جيودييسمو-50
- مساحات مع بقايا زفتية أو زيتية: يونيفرسل برايمر 2K 4060
- يخلط هايرديسمو 815 بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة) او يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس.
- يمد هايرديسمو 815 على المساحة النظيفة والناشفة بواسطة فرشاة او رول (يمكن تخفيفه بـ ٥٪ زييلين). في حال مد هايرديسمو 815 بواسطة البخ اللاهوائي، يجب تخفيفه بـ ١٪ زييلين.
- يجب مد هايرديسمو 815 على وجهين على الأقل، مع الإنتباه الى مد الوجه الجديد على الوجه السابق بعد فترة ٦ الى ٢٤ ساعة كي يكون الإلتصاق بين الوجهين جيدا. بعد هذه الفترة، من الضروري إستعمال وجه مايكروسييلر-50 قبل مد أي وجه هايرديسمو 815 جديد.
- يجب عدم إستعمال هايرديسمو 815 اذا كان من المتوقع أن تمطر خلال يومين.
- يمكن ملء خزانات المياه بعد ٤ أيام من عملية دهن هايرديسمو 815.
- يمكن إستعمال هايرديسمو 815 باللونين الأبيض والرمادي الفاتح على مساحات حيث يبقى معرضاً للشمس. في هذه الحالة، يستحسن حماية هايرديسمو 815 من أشعة الشمس بمد وجه من هايرديسمو ADY-E ملون خلال فترة لا تتعدى الـ ٢٤ ساعة من مد هايرديسمو 815.
- في حال إستعمال هايرديسمو 815 بالألوان الداكنة (كالقرميدي مثلاً) على مساحات حيث يبقى معرضاً للشمس، تصبح حمايته من أشعة الشمس بوجه هايرديسمو ADY-E ملون (بالطريقة المذكورة أعلاه) إجبارية.

لا يستعمل هايرديسمو 815: على مساحات غير سليمة او في أحواض السباحة المحتوية على ماء مع مواد كيميائية.

الإستهلاك: ٠,٧٥ - ٠,٩ كلغ / م² / وجه (الإستهلاك الإجمالي: ١,٥ - ١,٨ كلغ / م²).

التخزين: ١٢ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهوأة جيداً بعيدا عن اي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. في حال إستخدام المادة في مناطق قليلة التهوية، من الضروري جداً إستعمال مراوح تهوية وكمامات واقية من الغازات.

من المهم إحترام كمية المذيب المذكورة في حال تخفيف هايرديسمو 815، وعدم إضافة أي مادة أخرى. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.