

بوليوريثان أليفثي شفاف، للعزل المائي والحماية (مركب واحد)

مجالات الإستعمال

يستخدم للعزل المائي والحماية على مساحات مختلفة كالبلاط، الحجر، الرخام، الخرسانة، الخشب والمعادن. مطاط (<35%) يتمتع بمقاومة ميكانيكية، كيميائية وحرارية عالية، وهو أيضا مقاوم للعوامل الجوية وأشعة الشمس (لا يصفر إثر تعرضه للأشعة ما فوق البنفسجية). يمكن مده بطبقات سميكة.

طريقة الإستعمال

- تحضر المساحة لتكون خالية من أية شوائب (نتوءات، مواد غير ملتصقة جيدا، قطع زفت جافة...)، وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...
- يتم إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم وملء أية فراغات لتسوية المساحة.
- في حال إستعمال هابيرديسمو T على مساحة غير مسامية (كالسيراميك)، يجب أولا مد وجه أساس برايمر T بواسطة قطعة قماش نظيفة (يجب مسح المساحة بالأساس دون غمرها بكمية كبيرة).
- يخلط هابيرديسمو T بهدوء وإعتدال (كي لا يتكون الكثير من فقاعات الهواء داخل الخليط) حتى الحصول على خليط متجانس.
- يمد هابيرديسمو T فور نشاف وجه الأساس (أي بعد فترة ١٥ - ٢٠ دقيقة) بواسطة رول ذات وبر قصير جدا، على وجه أو وجهين.
- في حال مد هابيرديسمو T على وجهين، يجب الإنتباه الى مد الوجه الثاني على الوجه الأول بعد فترة ٦ الى ٢٤ ساعة كي يكون الالتصاق بين الوجهين جيدا.
- يجب عدم إستعمال هابيرديسمو T اذا كان من المتوقع أن تمطر خلال يومين.

ملاحظات:

- قد يظهر سائل هابيرديسمو T ملون بعض الشيء داخل العبوة، لكن مظهره النهائي شفاف تماما.
- في كل مراحل إستعمال هابيرديسمو T (الخلط، المد...)، يجب التعامل مع المادة بهدوء وتحريكها أقل ما يمكن.
- يمكن إستعمال أساس أكوادور للمساحات الرطبة او برايمر PU للمساحات العالية الإمتصاص، علماً أن هاتين المادتين تصفران عند تعرضهما لأشعة الشمس.

لا يستعمل هابيرديسمو T: على مساحات غير سليمة.

الإستهلاك: ٢٠٠ - ١٠٠٠ غ / م^٢.

التخزين: ١٢ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهوأة جيدا بعيدا عن اي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. في حال إستخدام المادة في مناطق قليلة التهوية، من الضروري جدا إستعمال مراوح تهوية وكمادات واقية من الغازات. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.