



إيزولاستيك

ريزين يحسن ويزيد مرونة اللصق الإسمنتية

مجالات الإستعمال

إضافة إيزولاستيك الى كيرابوند تي أو كيرابوند بلاس تجعله صالحاً للصق بلاط كبير الحجم (لاسيما على الواجهات)، بلاط الموزاييك الزجاجي، الحجر الطبيعي (شرط أن لا يتأثر بالماء) وللصق بلاط على الأرضيات المحتوية على نظام تدفئة. إضافة إيزولاستيك الى أديزيبلاكس بي ١٠ تجعله صالحاً للصق بلاط الموزاييك أو السيراميك على مساحات قابلة للإلتواء (كألواح الجصين أو الخشب) او في أحواض السباحة.

طريقة الإستعمال

- لخلط كيس ٢٥ كغ كيرابوند تي أو كيرابوند بلاس: يمكن إستبدال كامل كمية الماء (٦ - ٦,٥ لتر) بـ ٨,٥ كغ إيزولاستيك، او بـ ٤ كغ إيزولاستيك + ٤ لتر ماء. تزداد قوة ومرونة اللاصق مع زيادة كمية إيزولاستيك في الخليط.
- لخلط كيس ٢٥ كغ أديزيبلاكس بي ١٠: يستبدل الماء (٩ لتر) بـ ٤,٥ كغ إيزولاستيك + ٤,٥ لتر ماء.
- يضاف اللاصق (البودرة) الى الريزين (او الريزين المخفف بالماء) مع خلط مستمر بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) حتى الحصول على خليط متجانس، ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق ويخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
- يستعمل الخليط حسب المعلومات الواردة في ورقة الإرشادات التقنية للاصق المختار.
- يجب التنبه الى أن إضافة إيزولاستيك الى اللاصق تقصّر قليلا المدة التي يبقى فيها الخليط الممدود على المساحة صالحا لوضع البلاط عليه، والمدة التي يمكن خلالها تسوية وضعية البلاط (مقارنة باللاصق الممزوج بالماء فقط، في ظروف مناخية وتقنية مماثلة).

التخزين: ٢٤ شهرا.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- من المهم إحترام كميات إيزولاستيك المذكورة لخلط بودرة اللاصق وعدم إضافة اية مادة أخرى.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.