



كيراكولور FF

روبة إسمنتية محسنة، مضادة للماء، لفواصل حتى ٦ ملم

كيراكولور
FF

مجالات الإستعمال

ترويب جميع أنواع البلاط على الأرضيات والجدران، في الداخل والخارج. مناسبة جداً للبلاط ذات السطح الناعم جداً واللماح. تحسن وتزداد مجالات إستعمالها بإضافة ريزين فوغولاستيك.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون مادة لصق البلاط قد نشفت تماماً (١٤ يوماً في حال التبليط بطين ويوم واحد في حال التبليط بلاصق).
- يجب أن تكون الفواصل بين البلاط نظيفة تماماً وفارغة من أية مادة لاصقة (على الأقل حتى ثلثي سماكة البلاط).
- في حال إستعمال بلاط عالي الإمتصاص، أو في أحوال مناخية غير ملائمة (شمس أو حرارة عالية، هواء قوي)، يجب ترطيب الفواصل بماء نظيف.
- يضاف كل ٥ كغ كيراكولور FF الى ١,١٥ - ١,٥ لتر ماء نظيف (أو ١,٢٥ - ١,٦ لتر لترويب الأرضيات) مع خلط متواصل بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة) أو يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق، ثم يخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ساعتين، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- تمد كيراكولور FF على كامل سطح البلاط (وليس فقط على الفواصل) بواسطة مالج كاوتشوك مع التأكد من تعبئة الفواصل جيداً وعدم ترك أية فراغات، ثم يزال فائض الروبة بتمرير المالج باتجاه موارب للفواصل.
- عندما يفقد الخليط مرونته ولمعته (إجمالاً بعد ١٠ - ٢٠ دقيقة)، تنظف آثار الروبة بتمرير إسفنجة صلبة مبللة باتجاه موارب للفواصل (يجب ان تشطف الإسفنجة مراراً بماء نظيف وتعصر جيداً كي لا تكون كمية الماء كبيرة). إن توقيت عملية التنظيف مهم جداً: في حال تمت قبل ان ينشف الخليط كفاية قد ينزع بعض منه من الفواصل، وفي حال تأخرت يصبح تنظيف البلاط صعباً جداً.
- إذا تمت عملية الترويب في أحوال مناخية غير ملائمة (حرارة عالية، نشاف وهواء قوي)، ينصح بتبليل الفواصل المروبة بعد بضعة ساعات وحماليتها بقماش أو خيش مبلول بالماء لمدة يومين.
- بعد التنظيف النهائي لطبقة غبار كيراكولور FF بواسطة قطعة قماش ناشفة، إذا بقيت آثار روبة على سطح البلاط، يمكن إزالتها بمنظف مناسب (مثل كيرانيت إذا كان البلاط مقاوماً للأسيد) بعد ١٠ أيام من عملية الترويب.
- يصبح البلاط جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ٢٤ ساعة من ترويبه، وجاهزاً للإستخدام الكامل بعد ٧ أيام. يمكن ملء أحواض السباحة بالماء بعد ٧ أيام من عملية الترويب.

توصيات مهمة

- يستحسن عدم تعريض أكياس كيراكولور FF لحرارة الشمس لمدة طويلة قبل إستعمالها، والعمل في الظل.
- يجب عدم خلط كيراكولور FF مع ماء وسخ أو مالج.
- في حال ترويب بلاط خشن أو حجر طبيعي، يجب القيام بتجربة أولاً للتأكد من سهولة تنظيف الروبة عن البلاط وعدم إمتصاصه لها.

لا تستعمل كيراكولور FF: في الأماكن التي تتطلب مقاومة قوية للمواد الكيميائية والأسيد، أو تطبيقاً دقيقاً جداً للقواعد الصحية (مصانع، مختبرات...)، في هذه الحالات من المفضل إستعمال روبة إيبوكسي.

يجب إستبدال كامل كمية الماء بفوغولاستيك (١,١٥ - ١,٥ لتر فوغولاستيك لكل ٥ كغ كيراكولور FF): لترويب البلاط في الحمامات، الأماكن العامة الخاضعة لحركة مرور كثيفة، على الواجهات وفي أحواض السباحة.

الإستهلاك: ٠,١ - ٢,٥ كغ / م^٢، حسب حجم البلاط وسماكته وعرض الفاصل.

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة كيراكولور FF وعدم زيادة هذه الكمية وعدم إستبدالها إلا بفوغولاستيك. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.