



## كيرافليكس إيكسترا S1

لاصق إسمنتي محسّن ومرن، غير قابل للإنزلاق، مع مدة إضافية للتنفيذ، لبلاط السيراميك والحجر

كيرافليكس  
إيكسترا S1

### مجالات الإستعمال

لاصق بلاط السيراميك والحجر الطبيعي على الأرض والجدران، في الداخل والخارج. يمكن إستعمال كيرافليكس إيكسترا S1 للصق بلاط على بلاط، على ألواح جفصين، على أرضيات تحتوي على نظام تدفئة، على مساحات خاضعة لحركة مرور كثيفة أو أوزان ثقيلة. مناسب حتى للصق بلاط كبير الحجم. يمكن استعماله بسماكة حتى 10 ملم.

### طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة متينة، ناشفة وخالية من الأوساخ، الغبار، الزيوت... في حال كانت درجة حرارة المساحة مرتفعة لتعرضها لأشعة الشمس القوية، يجب بلّها بقليل من الماء قبل تبليطها.
- يجب أن يكون البلاط نظيفاً من الغبار وناشفاً (لا يجب وضع البلاط في الماء قبل التبليط).
- على مساحات مغبرة أو عالية المسامية (خرسانة مغبرة أو مسامية جداً، صبات الأنهييريت...)، يجب مدّ أساس برايمر G أو إيكوبريم T بلاس قبل مدّ اللاصق.
- يخلط كل كيس 20 كغ كيرافليكس إيكسترا S1 مع 7 - 7,5 لتر ماء نظيف بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) أو يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق، بعدها يخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة 8 ساعات تقريباً، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- يمد كيرافليكس إيكسترا S1 على المساحة بواسطة مالج مسنن (مناسب لحجم البلاط المراد لصقه). يجب أيضاً مد اللاصق على قفا البلاط في الحالات التالية: لصق بلاط كبير الحجم، لصق بلاط في الخارج، على أرضيات تحتوي على نظام تدفئة، على مساحات خاضعة لأوزان ثقيلة، على الأرضيات المراد صقلها أو في المسابح. بعدها يوضع البلاط ويدق جيداً. الخليط الممدود على المساحة يبقى صالحاً لوضع البلاط عليه لمدة 30 دقيقة من حين مدّه. في أحوال غير ملائمة (شمس أو حرارة عالية، هواء قوي، مساحة عالية الإمتصاص) تكون هذه المدة بضعة دقائق فقط. في حال تكوّن غشاء على سطح اللاصق الممدود، يجب إزالته بإعادة تمرير المالج على اللاصق الممدود قبل وضع البلاط عليه.
- يمكن تسوية وضعية البلاط خلال مدة 45 دقيقة من حين وضعه على كيرافليكس إيكسترا S1.
- يجب عدم تعريض البلاط لمياه غزيرة أو للمطر لمدة 24 ساعة على الأقل، وحمايته من أشعة الشمس القوية والجليد لمدة 5 - 7 أيام من تاريخ لصقه.
- يمكن ترويب البلاط بعد 24 ساعة من لصقه.
- يصبح البلاط جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد 24 ساعة من لصقه، و جاهزاً للإستخدام الكامل بعد 14 يوماً.

### لا يستعمل كيرافليكس إيكسترا S1

- على الخشب، الحديد والمساحات الشديدة التحرك.
- للصق بلاط حجر (طبيعي أو مصنع) يتأثر بالماء (يتلخ أو يتحرك).

**الإستهلاك:** 2,1 كغ / 2م / سماكة 1 ملم

**التخزين:** 12 شهراً في مكان جاف.

### تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة كيرافليكس إيكسترا S1 وعدم إضافة أية مادة أخرى.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.