



كيرابوكسي أديزف

لاصق ريزيني من الإيبوكسي غير قابل للإنزلاق ، لبلاط السيراميك والحجر



مجالات الإستعمال

لاصق بلاط السيراميك والحجر على الأرض والجدران في الداخل والخارج. لاصق عتبات رخام. يمكن إستخدامه على كافة المواد المستعملة في البناء. يمكن أيضا إستعماله للاصق البلاط في أحواض السباحة المصنوعة من ألياف زجاجية. ينشف من دون إنكماش ويصبح صلبا وقويا. يمكن إستعماله بسماكة تصل الى 1 سم.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة، ناشفة تماما وخالية من الأوساخ، الغبار، الزيوت، الشحوم، الدهان (والصدأ في حال تبليط على الحديد)... وألا تكون قابلة للإنكماش بعد عملية لاصق البلاط.
- يجب أن يكون البلاط نظيفاً من الغبار وناشفاً تماما.
- تضاف كامل المعجونة في العلبة الصغيرة الى كامل المعجونة في العبوة الكبيرة وتخلط جيدا بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة لتفادي تسخين الخليط، مما يقصر الوقت المتاح للعمل به) او يدويا حتى الحصول على خليط متجانس.
- يمكن إستعمال الخليط خلال ٤٥ دقيقة، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- يمد خليط كيرابوكسي أديزف على المساحة بواسطة مالج مسنن، كما يمد على قفا البلاط لملء كافة الفجوات إذا كان شكل البلاط غير عادي. بعدها يوضع البلاط ويدق جيدا.
- الخليط الممدود على المساحة يبقى صالحا لوضع البلاط عليه لمدة ٦٠ دقيقة من حين مدّه في درجة حرارة ورطوبة معتدلتين، علما أن هذه المدة تقصر في أحوال غير ملائمة (شمس، حرارة عالية ...). في حال بدأ الخليط الممدود ينشف قبل وضع البلاط عليه، يجب إستبداله بخليط جديد.
- يمكن تسوية وضعية البلاط خلال مدة ١٣٠ دقيقة من حين وضعه على كيرابوكسي أديزف.
- يصبح البلاط جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ١٢ ساعة من لاصقه، وجاهزاً للإستخدام الكامل بعد يومين.

ملاحظة مهمة: تتأثر كيرابوكسي أديزف كثيراً بحرارة الجو من ناحية سرعة نشافها والوقت المتاح للعمل بها. لذلك يجب إستعمالها في حرارة جوية معتدلة.

لا يستعمل كيرابوكسي أديزف: على مساحات رطبة.

الإستهلاك: ١,٥ كلغ / ٢م / سماكة ١ ملم.

التخزين: ٢٤ شهرا في مكان جاف.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. من المهم مزج كامل المرغبين لإحترام نسبة الخلط، وعدم إضافة ماء او أية مادة أخرى. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.