



كيراسيت

لاصق إسمنتي لبلاط السيراميك

مجالات الإستعمال

لاصق بلاط السيراميك على الأرض والجدران، في الداخل والخارج. يمكن إستعماله بسماكة تصل الى ٥ ملم.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة، ناشفة وخالية من الأوساخ، الغبار، الزيوت، الدهان... في حال كانت درجة حرارة المساحة مرتفعة لتعرضها لأشعة الشمس القوية، يجب بلّها بقليل من الماء قبل تبليطها.
- يجب أن يكون البلاط نظيفاً من الغبار وناشفاً (لا يجب وضع البلاط في الماء قبل التبليط).
- يخلط كل كيس ٢٥ كغ كيراسيت مع ٥,٧٥ - ٦,٢٥ لتر ماء نظيف بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) او يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق، بعدها يخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٦ ساعات تقريباً، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- يمد كيراسيت على المساحة بواسطة مالج مسنن (قياس ٤، ٥ او ٦، حسب حجم البلاط)، ثم يوضع عليه البلاط ويدق جيداً. الخليط الممدود على المساحة يبقى صالحاً لوضع البلاط عليه لمدة ١٥ - ٢٠ دقيقة من حين مدّه. في أحوال غير ملائمة (شمس او حرارة عالية، هواء قوي، مساحة عالية الإمتصاص) تكون هذه المدة بضعة دقائق فقط. في حال تكوّن غشاء على سطح اللاصق الممدود، يجب إزالته بإعادة تمرير المالج على اللاصق الممدود قبل وضع البلاط عليه.
- يمكن تسوية وضعية البلاط خلال مدة ٤٥ دقيقة من حين وضعه على كيراسيت.
- يجب عدم تعريض البلاط لمياه غزيرة او للمطر لمدة ٢٤ ساعة على الأقل، وحمايته من أشعة الشمس القوية والجليد لمدة ٥ - ٧ أيام من تاريخ لصقه.
- يمكن ترويب البلاط بعد ٢٤ ساعة من لصقه.
- يصبح البلاط جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ٢٤ ساعة من لصقه، وجاهزاً للإستخدام الكامل بعد ١٤ يوماً.

لا يستعمل كيراسيت

- على المساحات التالية: البلاط، الخشب، ألواح الجفصين، الفينيل، الحديد، الأرضيات المحتوية على نظام تدفئة والمساحات الشديدة التحرك.
- في الحالات التالية: لاصق بلاط كبير الحجم، لاصق بلاط الموزاييك الزجاجي، لاصق بلاط في أحواض السباحة.

الإستهلاك: ٥ - ١٢ م^٢ / كيس ٢٥ كغ، حسب حجم البلاط.

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة كيراسيت وعدم إضافة أية مادة أخرى.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.