



## كيراستايل جي ٢

لاصق إسمنتي محسن، غير قابل للإنزلاق، مع مدة إضافية للتنفيذ، لبلاط السيراميك



### مجالات الإستعمال

لاصق بلاط السيراميك والموزاييك على الأرض والجدران والسقوف، في الداخل والخارج. يمكن إستعمال كيراستايل جي ٢ للصلق بلاط على بلاط (حجم أقصى للبلاط: ٣٠ x ٣٠ سم)، على ألواح جفصين، على جدران داخلية مطلية (شرط أن يكون الطلاء ملتصقاً جيداً)، على أرضيات تحتوي على نظام تدفئة (حجم أقصى للبلاط: ٣٠ x ٣٠ سم)، وفي أحواض السباحة (بلاط صغير الحجم). يمكن إستعماله بسماكة تصل الى ١٥ ملم.

### طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة، ناشفة وخالية من الأوساخ، الغبار، الزيوت، الدهان... في حال كانت درجة حرارة المساحة مرتفعة لتعرضها لأشعة الشمس القوية، يجب بلؤها بقليل من الماء قبل تبليلها.
- يجب أن يكون البلاط نظيفاً من الغبار وناشفاً (لا يجب وضع البلاط في الماء قبل التبليل).
- على مساحات مغبرة أو عالية المسامية (خرسانة مغبرة أو مسامية جداً، صبات الأنهيدريت...)، يجب مدّ أساس برايمر G أو إيكوبريم T قبل مدّ اللاصق.
- يخلط كل كيس ٢٥ كلغ كيراستايل جي ٢ مع ٧ - ٧,٥ لتر ماء نظيف بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) أو يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق، بعدها يخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٤ ساعات تقريباً، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- يمد كيراستايل جي ٢ على المساحة بواسطة مالح مسنن (قياس ٤، ٥ أو ٦، حسب حجم البلاط) كما يمد على قفا البلاط إذا كان له قفا مضلّعاً جداً أو في حال تبليل مسابح أو مساحات خارجية. بعدها يوضع البلاط ويكبس جيداً. الخليط الممدود على المساحة يبقى صالحاً لوضع البلاط عليه لمدة ٣٠ دقيقة من حين مدّه. في أحوال غير ملائمة (شمس أو حرارة عالية، هواء قوي، مساحة عالية الإمتصاص) تكون هذه المدة بضعة دقائق فقط. في حال تكوّن غشاء على سطح اللاصق الممدود، يجب إزالته بإعادة تمرير المالح على اللاصق الممدود قبل وضع البلاط عليه.
- يمكن تسوية وضعية البلاط خلال مدة ٣٠ دقيقة من حين وضعه على كيراستايل جي ٢.
- يجب عدم تعريض البلاط لمياه غزيرة أو للمطر لمدة ٢٤ ساعة على الأقل، وحمايته من أشعة الشمس القوية والجليد لمدة ٥ - ٧ أيام من تاريخ لصقه.
- يمكن ترويب البلاط بعد ٢٤ ساعة من لصقه.
- يصبح البلاط جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ٢٤ ساعة من لصقه، وجاهزاً للإستخدام الكامل بعد ١٤ يوماً. يمكن ملء أحواض السباحة بالماء بعد ٢١ يوماً من عملية التبليل.

لا يستعمل كيراستايل جي ٢: على الخشب، الحديد والمساحات القابلة لإلتواء شديد.

الإستهلاك: ٥ - ٨ م<sup>٢</sup> / كيس ٢٥ كلغ، حسب حجم البلاط.

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف.

### تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة كيراستايل جي ٢ وعدم إضافة أية مادة أخرى. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.