



لينوبوند

لاصق ريزيني من البولوريثان والإبوكسي للخشب، خالٍ من الماء أو أي مذيب (مركبين)

لينوبوند

مجالات الإستعمال

لاصق الباركيه وجميع أنواع ألواح وقطع الخشب على الخرسانة، بلاط السيراميك أو الرخام، الزفت، الحديد، أرضيات الخشب والأرضيات المحتوية على نظام تدفئة.

طريقة الإستعمال

- يستعمل لينوبوند في حرارة جوية بين ١٠ و ٣٠ درجة لتكون سرعة نشافه مناسبة.
- يجب أن تكون المساحة ناشفة، مسطحة، متينة وخالية من الأوساخ، الغبار، الزيوت، الدهان، الصدأ وأثار الجفصين. يمكن تسوية الأرضيات غير المستوية بواسطة مواد ذاتية التسوية مثل ألترابلان.
- يجب أن يخزن الخشب بعناية في الغرفة التي سيلصق فيها لمدة ٤٨ ساعة قبل إستعماله. عند الإستعمال، يجب أن يكون نظيفا من الغبار وناشفا (درجة الرطوبة داخله لا تتعدى ما ينصح به المصنّع).
- يضاف كامل المركب السائل الى كامل المعجونة ويخلط جيدا بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة) حتى الحصول على خليط متجانس.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٦٠ دقيقة من خلطه في أحوال جوية معتدلة (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- يمد خليط لينوبوند بواسطة مالج مسنن للخشب. بعدها يوضع الخشب ويدق جيدا. الخليط الممدود يبقى صالحا لوضع الخشب عليه لمدة ٦٠ دقيقة من حين مده في درجتي حرارة ورطوبة معتدلتين، علما أن هذه المدة تقصر مع إرتفاع الحرارة. في حال بدأ الخليط الممدود ينشف قبل وضع الخشب عليه، يجب إستبداله بخليط جديد.
- يمكن تسوية وضعية الخشب خلال مدة ساعتين من حين وضعه على لينوبوند.
- إن سرعة نشاف اللاصق مرتبطة بشدة بدرجة الحرارة: من ٣ ساعات (حرارة ٣٠٥) الى ١٨ ساعة (حرارة ١٠٥).
- تصبح أرضيات الخشب جاهزة لحركة مرور خفيفة بعد حوالي ٢٤ ساعة من عملية اللاصق.
- يمكن تشميع وتلميع الخشب بعد ٣ أيام من تاريخ لاصقه.

ملاحظات

- يجب ترك فاصل عرضه ١ سم بين الأرضية والجدران المحيطة بها (وكذلك حول أي عمود ضمن الأرضية).
- يجب الإنتباه الى عدم لاصق جوانب ألواح وقطع الخشب ببعضها.
- يجب تفادي طفق اللاصق من بين الألواح، لعدم توسيخها.

الإستهلاك: ١٠-١٢ م^٢ / عبوة ١٠ كلغ.

التخزين: ٢٤ شهرا.

لا يستعمل لينوبوند:

- في الخارج او على مساحات تحتوي على درجة رطوبة أعلى مما ينصح بها مصنّع الخشب.
- على صبة معرضة لتساعد الرطوبة: يجب حماية الصبة بوضع طبقة حاجزة لتساعد الرطوبة تحتها.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للاحتكاك بالمركبين (خاصة السائل) ووضع قفازات مطاطية.
- من المهم مزج كامل المركبين لإحترام نسبة الخلط، وعدم إضافة أية مادة أخرى.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.