

مجموعة إسفنجات ومواد لإزالة البقع الباهتة وإعادة لمعة الرخام

مجالات الإستعمال

إسفنجات مشربة بريزين ومواد لإزالة البقع الباهتة الناتجة عن تعرض المساحة لمواد حمضية (عصير ليمون، خلّ، نبيذ، مشروبات غازية...)، للعوامل الجوية أو للتآكل، وإعادة لمعتها. تستعمل على الرخام الملمّع وكافة الأحجار الكلسية الملمّعة، وعلى الرخام المصنّع (الإسمنتي أو الريزيني) الملمّع. مثالية للمساحات الصغيرة مثل أسطح الرخام في المطابخ، الطاولات، العتبات، الدرجات... تستخدم في الخارج والداخل.

طريقة الإستعمال

عملية الملس:

- تبلل البقعة بالكامل بقليل من الماء النظيف، ثم تفرك بشكل دائري لمدة دقيقة بواسطة الإسفنجة الصفراء (رقم ١)، من دون ضغط.
- تفرك البقعة لبضعة دقائق بواسطة الإسفنجة البيضاء (رقم ٢) ثم بواسطة الإسفنجة الزرقاء (رقم ٣)، مع ضغط أكثر وتوسيع رقعة الفرك قليلا.
- تمسح المساحة جيدا بواسطة قطعة قماش أو مناديل ورقية، لإزالة المواد بالكامل.
- في حال بقيت أطراف البقعة ظاهرة، تعاد عملية الملس. في نهاية العملية، يجب أن تكون المساحة ناعمة بشكل متجانس، وغير ملمّعة.

عملية التلميع:

- تخض عبوة ماربل شاين جيدا، ثم يسكب القليل من المادة على المساحة التي تم ملسها وتضاف بعض قطرات الماء فوقها لتخفيفها.
- بواسطة إسفنجة ماربل سبونج البيضاء، تفرك المساحة بشكل دائري لمدة دقيقتين على الأقل، ثم توسع رقعة الفرك لتشمل مساحة أكبر لتوحيد المظهر الملمّع.
- تزال المادة بالكامل بواسطة إسفنجة مبللة، وتنشّف بقطعة قماش ناعمة.
- في حال لم تكن المساحة ملمّعة بشكل كافٍ، تكرر عملية التلميع بمادة ماربل شاين.
- تكمل عملية التلميع بفرك كامل المساحة بقليل من مادة فورمولا مارمو، بواسطة قطعة قماش ناعمة.

لا يستعمل ماربل ريستورر: على الغرانيت، الحجر المقاوم طبيعيا للحوامض (كالرخام الأخضر)، ومساحات الريزين المحتوية على كوارتز.

الإستهلاك: حوالي ٣٠ بقعة قطر ٦-٧ سم / عبوة.

التخزين: ٥ سنوات في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع القفازات المطاطية الموجودة في العبوة. مزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.