



## الترابلان إيكو ٢٠

مادة للأرضيات، ذاتية التسوية وسريعة النشاف، للإستعمال الداخلي فقط

### مجالات الإستعمال

يستخدم في الداخل لتسوية وملس الأرضيات القديمة أو الجديدة، قبل وضع كافة أنواع المواد عليها (خشب، موكيت، فينيل، بلاط، طلاء...). يمكن مدّه على أرضيات خرسانة، بلاط، حجر، وأرضيات محتوية على نظام تدفئة. يستعمل بسماكة ١ - ١٠ ملم من دون إنكماش أو تشقق. يتمتع بقوة التصاق مرتفعة ومقاومة ميكانيكية عالية جداً. ممتاز للأرضيات التي تتطلب مقاومة للأوزان وحركة المرور (لا سيما مرور المعدات ذات عجلات، العربات...).

### طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة قوية، نظيفة (خالية من أية أوساخ، غبار، صدأ، شمع أو زيوت، دهان، آثار جفصين، مواد غير ملتصقة جيداً...) وناشفة تماماً.
- يجب تصليح الشقوق في المساحات الخرسانية بإيبوريب.
- على مساحات خرسانية مغبرة أو عالية المسامية، يجب مدّ وجه أساس برايمر G (مخفف بالماء بنسبة ١:٣) أو إيكوبريم T قبل مدّ الترابلان إيكو ٢٠.
- على مساحات سيراميك أو حجر طبيعي، يجب مدّ وجه أساس إيكوبريم T قبل مدّ الترابلان إيكو ٢٠، وذلك بعد تخشين المساحة إذا لزم الأمر وتنظيفها جيداً.
- تسكب كمية الماء اللازمة (٥,٥ - ٥,٧٥ لتر ماء نظيف لكل كيس ٢٣ كلغ الترابلان إيكو ٢٠) وتضاف إليها البودرة تدريجياً، مع خلط مستمر لبضعة دقائق بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة لتفادي إدخال الكثير من الهواء داخل الخليط)، حتى الحصول على خليط سائل، متجانس وخالٍ من الكتل. يترك الخليط ليرتاح ٢ - ٣ دقائق، ثم يخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٢٠ - ٣٠ دقيقة تقريباً، في حرارة معتدلة (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة). يجب الإمتناع عن إضافة ماء الى خليط بدأ ينشف.
- يمدّ الترابلان إيكو ٢٠ على طبقة واحدة (سماكة ١ - ١٠ ملم) بواسطة ممسحة مطاطية او مالج معدني يمسك بوضع مائل قليلاً للحصول على السماكة المطلوبة.
- يصبح الترابلان إيكو ٢٠ جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ٣ ساعات من مدّه، وجاهزاً لوضع المادة المرغوبة فوقه بعد حوالي ٢٤ - ٤٨ ساعة في حرارة معتدلة. تختلف الفترة حسب سماكة الترابلان إيكو ٢٠ الممدودة، حرارة الجو ودرجة الرطوبة.

### ملاحظات

- يمكن مدّ الترابلان إيكو ٢٠ بواسطة مضخة أوتوماتيكية على مسافات تتجاوز ١٠٠ متر.
- بفضل ذاتية تسويته، يزيل الترابلان إيكو ٢٠ العيوب الصغيرة (آثار المالج...) فوراً.
- في حال مدّ طبقة الترابلان إيكو ٢٠ ثانية، يجب مدّها حالما تصبح الطبقة الأولى جاهزة لحركة مرور خفيفة (أي بعد حوالي ٣ ساعات من مدّها). إذا نشفت الطبقة الأولى تماماً، يجب إما تخشينها قليلاً ومدّ وجه أساس برايمر G عليها (مخفف بالماء بنسبة ١:٣) أو مدّ وجه إيكوبريم T، قبل مدّ طبقة الترابلان إيكو ٢٠ ثانية.
- يجب مدّ الترابلان إيكو ٢٠ بسماكة لا تقلّ عن ٣ ملم في حال وضع باركيه فوقه.

لا يستعمل الترابلان إيكو ٢٠: على مساحات خارجية، مساحات معدنية، او مساحات خاضعة لتغلغل مستمرّ للرطوبة.

الإستهلاك: ١,٦ كغ / م<sup>٢</sup> / سماكة ١ ملم.

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

### تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة الترابلان إيكو ٢٠ وعدم إضافة أية مادة أخرى (إسمنت...). لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.