



ألترا بلان ماكسي

مادة للأرضيات، ذاتية التسوية وذات سرعة نشاف فائقة، للإستعمال الداخلي فقط

مجالات الإستعمال

يستخدم في الداخل لتسوية وملس الأرضيات القديمة او الجديدة، قبل وضع كافة أنواع المواد عليها (خشب، موكيت، فينيل، بلاط، طلاء...). يمكن مدّه على أرضيات خرسانية، بلاط، او حجر. يستعمل بسماكة ٣ - ٤٠ ملم من دون إنكماش او تشقق. يتمتع بقوة التصاق مرتفعة ومقاومة ميكانيكية عالية جداً. ممتاز للأرضيات التي تتطلب مقاومة للأوزان وحركة المرور (لا سيما مرور الأدوات ذات عجلات) والأرضيات التي تحتوي على نظام تدفئة.

طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة قوية، نظيفة (خالية من أية أوساخ، غبار، صدأ، شمع او زيوت، دهان، آثار جفصين، مواد غير ملتصقة جيداً...) وناشفة تماماً.
- يجب تصليح الشقوق في المساحات الخرسانية بإيبوريب.
- قبل مدّ ألترا بلان ماكسي، يجب مدّ وجه أساس إيكو بريم T بلاس مخفف بالماء بنسبة ٣:١ على المساحات الخرسانية المغبرة او العالية المسامية، ومخفف بالماء بنسبة ١:١ على مساحات الأنهيديريت بعد حفها قليلاً لتخشينها.
- تسكب كمية الماء اللازمة (٤,٥ - ٤,٧٥ ليتر ماء نظيف لكل كيس ألترا بلان ماكسي ٢٥ كلغ) وتضاف إليها البودرة تدريجياً، مع خلط مستمر لبضعة دقائق بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة لتفادي إدخال الكثير من الهواء داخل الخليط)، حتى الحصول على خليط سائل، متجانس وخالي من الكتل. يترك الخليط ليرتاح ٢ - ٣ دقائق، ثم يخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٣٠ - ٤٠ دقيقة تقريباً، في حرارة معتدلة (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة). يجب الإمتناع عن إضافة ماء الى خليط بدأ ينشف.
- يمدّ ألترا بلان ماكسي على طبقة واحدة (سماكة ٣ - ٤٠ ملم) بواسطة رول شائك او مالج معدني.
- يصبح ألترا بلان ماكسي جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ٣ ساعات من مدّه، وجاهزاً لوضع المادة المرغوبة فوقه بعد حوالي ١ - ٣ أيام في حرارة معتدلة (تختلف الفترة حسب سماكة ألترا بلان ماكسي الممدودة، قدرة إمتصاص المساحة الممدود عليها، حرارة الجو ودرجة الرطوبة).

ملاحظات

- يمكن مدّ ألترا بلان ماكسي بواسطة مضخة أوتوماتيكية على مسافات تتجاوز ١٠٠ متر.
- بفضل ذاتية تسويته، يزيل ألترا بلان ماكسي العيوب الصغيرة (آثار المالج...) فوراً.
- في حال مدّ ألترا بلان ماكسي على مساحات كبيرة، يجب الإمتثال بجميع فواصل التمدد الموجودة في المساحة، وخلق فواصل تقلص (فواصل لتحديد موقع الشقوق وتفادي ظهورها عشوائياً) كل ٥٠ م تقريباً.

لا يستعمل ألترا بلان ماكسي

- لصب أرضية غير ملتصقة، يجب دائماً لصقه على مساحة صلبة.
- على مساحات خارجية، على مساحات معدنية، او على مساحات خاضعة لتغلغل مستمرّ للرطوبة.

الإستهلاك: ١,٧ كغ / ٢م / سماكة ١ ملم.

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة ألترا بلان ماكسي وعدم إضافة أية مادة أخرى (إسمنت...).
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.