

مساحة زفتية	مساحة إسمنتية	
<ul style="list-style-type: none"> تترك المساحات الزفتية الجديدة ١٥ يوماً على الأقل لتتأكسد قبل مد نظام مابيكوت تسوى المنخفضات العميقة بزفت تسوى المنخفضات الخفيفة بمابيكوت TNS بيز كوت 	<ul style="list-style-type: none"> تترك الخرسانة الجديدة ٢٨ يوماً على الأقل لتتشف تماماً (نسبة رطوبة متبقية أقل من ٣٪) قبل مد نظام مابيكوت تجلى المساحة لتكون خالية من أية شوائب وتفتح مسامها عند اللزوم بالمكنات المناسبة. تسوى المنخفضات العميقة بخلطة إسمنتية مقواة ببلانيكريت وألياف تسوى المنخفضات الخفيفة بمابيكوت TNS بيز كوت تملأ الفراغات والشقوق بمابيجراوت تيكسوتروبيك أو بلانيتوب تدهن المساحة النظيفة والناشفة بوجه أساس مابيكوت I 600 W (مخفف بماء نظيف بنسبة ٥٠ - ٣٠٠٪ حسب نوع المساحة) بواسطة فرشاة أو رول، بكمية ٠,١ كغ / م^٢ وتترك لتتشف ١٢ - ٢٤ ساعة 	التحضير
	<ul style="list-style-type: none"> يمدّ مابيكوت TNS وايت بيز كوت (مخفف بماء نظيف بنسبة ٥ - ١٥٪) بواسطة ممسحة مطاطية، بكمية ٥,١ كغ / م^٢ على وجهين (لمساحة زفتية) أو ٣ أوجه (لمساحة إسمنتية)، مع الإنتظار لينشف الوجه الأول قبل مد الوجه التالي (من ١٢ الى ٢٤ ساعة)، ويترك لينشف ٢٤ ساعة لملعب ذات ملمس خشن: يمدّ مابيكوت TNS فينيش (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠ - ٢٠٪) بواسطة ممسحة مطاطية، بكمية ٥,١ كغ / م^٢ على ٣ أوجه (مع الإنتظار ١٢ - ٢٤ ساعة بين الأوجه)، ويترك لينشف ٢٤ ساعة لملعب ذات ملمس قليل الخشونة أو ناعم: - يمدّ مابيكوت TNS فينيش (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠ - ١٥٪) بواسطة ممسحة مطاطية، بكمية ١ كغ / م^٢ على وجهين (مع الإنتظار ١٢ - ٢٤ ساعة بين الوجهين)، ويترك لينشف ٢٤ ساعة - يمدّ مابيكوت TNS كولور القليل الخشونة (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠ - ١٥٪) بواسطة رول، بكمية ٠,٥ - ٠,٦ كغ / م^٢ على وجهين (مع الإنتظار ١٢ - ٢٤ ساعة بين الوجهين)، ويترك لينشف ٢٤ ساعة. 	النظام الكامل الطبقات
	<ul style="list-style-type: none"> يمدّ مابيكوت TNS وايت بيز كوت (مخفف بماء نظيف بنسبة ٥ - ١٥٪) بكمية ١ كغ / م^٢ على وجه (لمساحة زفتية) أو وجهين (لمساحة إسمنتية) لملعب ذات ملمس خشن: يمدّ مابيكوت TNS فينيش (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠ - ٢٠٪) بكمية ١ كغ / م^٢ على وجهين لملعب ذات ملمس قليل الخشونة أو ناعم: - يمدّ مابيكوت TNS فينيش (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠ - ١٥٪) بكمية ٠,٥ كغ / م^٢ على وجه واحد - يمدّ مابيكوت TNS كولور (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠ - ١٥٪) بكمية ٠,٣ كغ / م^٢ على وجه واحد. 	نظام إقتصادي
	<ul style="list-style-type: none"> يمدّ مابيكوت TNS كولور (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠ - ١٥٪) بكمية ٠,٦ كغ / م^٢ على وجهين 	طبقة
<ul style="list-style-type: none"> يخطط الملعب بمابيكوت TNS لاين (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠ - ١٥٪) بواسطة فرشاة أو رول، على وجهين (مع الإنتظار ١ - ٢٤ ساعة بين الوجهين) يصبح الملعب جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ٢٤ ساعة من مده، وجاهزاً للإستعمال الكامل بعد ٢-٣ أيام 		