

# أمفيبولين

طلاء أكريليك ١٠٠٪، ذو لمعة خفيفة، يستعمل على معظم المساحات في الداخل والخارج



## مجالات الإستعمال

يستخدم لطلاء أغلبية المساحات الداخلية والخارجية. يتصاقه ممتاز على الخرسانة والمساحات الإسمنتية، الحجر القرميدي، الجفصين، المساحات المطلية (شرط أن يكون الطلاء ملتصقاً جيداً)... يحمي المساحة من الماء، ثاني أكسيد الكربون والعوامل الجوية. مقاوم للخدش، القلويات، المنظفات والمطهرات المنزلية. بيئي ولا يحتوي على مذيّب.

## طريقة الإستعمال

- تنظف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، غشاء، شحوم وزيوت، دهانات او اية مواد غير ملتصقة جيداً...) بواسطة فرشاة حديدية او ضغط الماء، وتترك لتتشف تماماً.
- يتم إصلاح الشقوق والمناطق التي تحتاج لترميم.
- للمساحات الإسمنتية:
  - في حال إستعمال أمفيبولين على لياسة جديدة، يجب ان تترك لتتشف لمدة ٢ - ٤ أسابيع قبل عملية الطلاء.
  - يتم وجه أساس كاباأكريل (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) ويترك لينشف (حوالي ٤ ساعات في جو متوسط الرطوبة والحرارة).
  - تمس المساحة بالمعجونة المناسبة، وتترك لتتشف تماماً.
- للمساحات المعدنية:
  - يتم وجه أساس كابا إيبو زنك فوسفات برايمر (مخفف بمرقق إيبوكسي بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) ويترك لينشف من ٨ ساعات (كحد أدنى) الى ٧٢ ساعة (كحد أقصى)
  - أو يتم وجه أساس كابالاك برايمر أو كابالاك ريد أوكسيد (مخفف بمرقق الكيد بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) ويترك لينشف (حوالي ١٢ ساعة في جو متوسط الرطوبة والحرارة).
- يخلط أمفيبولين بواسطة خلاط كهربائي على سرعة خفيفة ولوقت قصير، حتى الحصول على خليط متجانس ولكن دون تشكيل رغوة (تشكيل الرغوة يؤثر على كثافة الطلاء وقدرة ستره). يجب إستعمال ريشة خلط من الستانلس ستيل لا الألومنيوم لتفادي إمكانية تغير اللون.
- يتم طلاء المساحة بأمفيبولين (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) بواسطة رول، فرشاة او البخ اللاهوائي.
- يدهن أمفيبولين على وجهين، ويدهن الوجه الثاني بعد أن ينشف الوجه الأول (إجمالاً بعد ٦ ساعات).
- يصبح الطلاء ناشفاً تماماً بعد ٤٨ ساعة في جو متوسط الرطوبة والحرارة (تطول المدة مع إرتفاع الرطوبة او تدني الحرارة).

## ملاحظات

- في حال إستعمال أمفيبولين على مساحات مطلية ببويا أو غيرها من الدهانات الملساء واللامعة، يجب حفّ المساحة لتخشينها، ثم تنظيفها قبل مد وجه الأساس.
- في حال إستعمال أمفيبولين على مساحة زنك، يجب غسلها جيداً قبل مد وجه أساس أمفيبولين مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠٪ كحد أقصى.
- يجب عدم القيام بعملية الطلاء:
  - على مساحة خارجية في جو ممطر، ثلجي أو هواء قوي.
  - في جو عالي الرطوبة (< ٨٥٪) أو ظروف تهوية رديئة قد تؤدي الى تشكيل ندى.
  - على مساحة تحت أشعة الشمس المباشرة (خلال المد أو النشاف)، خاصة في جو حار، إذ قد يؤدي ذلك الى فروقات في اللمعة.

**لا يستعمل أمفيبولين:** على مساحات منحدرّة أو أفقية معرضة للماء او الرطوبة. على مساحات بلاستيكية أو خشبية.

**الإستهلاك:** ٨,٥ - ١٠,٥ م / ٢ / ليتر / وجه.

**التخزين:** ٢٤ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

## تنبيهات

يستحسن عدم إستنشاق المادة، عدم تعريض الجلد للإحتكاك بها ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.