

باتيميكس 260

لياسة إسمنتية جاهزة للإستعمال في الداخل والخارج



مجالات الإستعمال

تحتوي على ملدنات و مواد مقاومة للإنكماش. تستعمل لتسوية الجدران والسقوف في الداخل والخارج. سهلة المد، قوية الإتصاق على المساحات الإسمنتية و متينة.

طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة قوية ونظيفة (خالية من أية أوساخ، غبار، شحوم وزيوت، دهان، مواد غير ملتصقة جيداً...).
- ينصح بالقيام بـ"رشة مسمار" على المساحات الملساء، لتحسين إتصاق اللياسة عليها.
- تسكب كمية الماء اللازمة (٧ - ٨,٥ ليتر ماء نظيف لكل كيس ٥٠ كلغ) وتضاف إليها البودرة تدريجياً، مع خلط مستمر حتى الحصول على خليط متجانس وخالٍ من الكتل. ينصح بإستعمال خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة لتفادي إدخال الكثير من الهواء داخل الخليط).
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ساعة تقريباً، في حرارة معتدلة (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- يمدّ باتيميكس 260 بواسطة مالج غير مسنّن، مع ضغط جيد لجعل الخليط يلصق بقوة على المساحة. يجب ألا تتعدى سماكة الطبقة ١٥ ملم.
- عند الحاجة، يمكن مد طبقات متتالية من باتيميكس 260، مع الإنتظار ٢٤ ساعة على الأقل بين الطبقة والأخرى.
- يجب حماية اللياسة الممدودة من الحرارة القصوى والرياح وأشعة الشمس، بواسطة الترطيب لفترة لا تقل عن ٣ أيام.

الإستهلاك: ١٥-١٧ كلغ / م^٢ / سماكة ١ سم.

التخزين: ٦ أشهر في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.