



كاباغراين

طلاء أكريليك أساسه ماء، دون لمعة وذات نقشة خفيفة/متوسطة، يستعمل في الداخل والخارج

مجالات الإستعمال

يستخدم لطلاء المساحات الداخلية والخارجية. مقاوم للخدش. منفذ للبخار، بيئي ولا يحتوي على مذيّب. يمكن الحصول على تأثيرات مختلفة حسب كيفية مد الطلاء.

طريقة الإستعمال

- تنظف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، غشاء، شحوم وزيوت، دهانات او اية مواد غير ملتصقة جيداً...) بواسطة فرشاة أو ضغط الماء، وتترك لتتنشف تماماً.
- يتم إصلاح الشقوق والمناطق التي تحتاج لترميم.
- في حال إستعمال كاباغراين على لياصة جديدة، يجب ان تترك لتتنشف لمدة ٢ - ٤ أسابيع قبل عملية الطلاء.
- يمد وجه أساس كابا أكريل (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) ويترك لينشف (حوالي ٤ ساعات في جو متوسط الرطوبة والحرارة).
- يخلط كاباغراين بواسطة خلّاط كهربائي على سرعة خفيفة ولوقت قصير، حتى الحصول على خليط متجانس ولكن دون تشكيل رغوة (تشكيل الرغوة يؤثر على كثافة الطلاء وقدرة ستره). يجب إستعمال ريشة خلط من الستانلس لا الألومنيوم لتفادي إمكانية تغيير اللون.
- يتم طلاء المساحة بكاباغراين (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠٪ كحد أقصى، حسب النقشة المراد الحصول عليها) بواسطة رول عادي او رول لخلق تأثيرات.
- يدهن كاباغراين على وجهين، ويدهن الوجه الثاني بعد أن ينشف الوجه الأول (إجمالاً بعد ٢ - ٨ ساعات).
- يصبح الطلاء ناشفاً تماماً بعد ٢ - ٤ أيام في جو متوسط الرطوبة والحرارة (تطول المدّة مع إرتفاع الرطوبة او تندي الحرارة).

ملاحظات

- يمكن إستعمال كاباغراين على مساحات إسمنتية، جفصين، مساحات مطلية (شرط أن يكون الطلاء غير لامع وملتصق جيداً).
- يمكن مد وجه طلاء (أساسه ماء أو يحتوي على مذيّب) فوق كاباغراين.
- يجب عدم القيام بعملية الطلاء:
 - على مساحة خارجية في جو ممطر، ثلجي أو هواء قوي.
 - في جو عالي الرطوبة (< ٨٥٪) أو ظروف تهوية رديئة قد تؤدي الى تشكيل ندى.
 - على مساحة تحت أشعة الشمس المباشرة (خلال المد أو النشاف)، خاصة في جو حار، إذ قد يؤدي ذلك الى فروقات في اللمعة.

لا يستعمل كاباغراين: على مساحات منحدرّة أو أفقية معرضة للماء او الرطوبة.
على مساحات بلاستيكية أو خشبية.

الإستهلاك: ٢ - ٣ م^٢ / كغ / وجه (حسب طبيعة المساحة، طريقة المد والنقشة).

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم إستنشاق المادة، عدم تعريض الجلد للإحتكاك بها ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.