



كاباثين

طلاء بوليوريثان من مركبين، ذو قدرة ستر عالية. يحتوي على مذيب. للداخل والخارج

مجالات الإستعمال

يستخدم لطلاء الخرسانة، الخشب، والمساحات المعدنية (حديد، فولاذ...). له مقاومة ممتازة للماء، المواد الكيميائية والخدش، وثبات تام من ناحية اللون واللمعان. لامع، نصف لامع أو دون لمعة.

طريقة الإستعمال

- تنظف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، غشاء، شحوم وزيوت، صدأ، دهانات او اية مواد غير ملتصقة جيداً...) بواسطة فرشاة أو ضغط الماء، وتترك لتنشف تماماً.
- يتم إصلاح الشقوق والمناطق التي تحتاج لترميم.
- للمساحات الإسمنتية:

- في حال إستعمال كاباثين على لياقة جديدة، يجب ان تترك لتنشف لمدة ٢ - ٤ أسابيع قبل عملية الطلاء.
- يمد وجه أساس كاباأكريل (مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) ويترك لينشف (حوالي ٤ ساعات في جو متوسط الرطوبة والحرارة).
- تلمس المساحة بالمعجونة المناسبة، وتترك لتنشف تماماً.

للمساحات المعدنية:

- يمد وجه أساس كابا إيبيو زنك فوسفات برايمر (مخفف بمرقق إيبوكسي بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) ويترك لينشف من ٨ ساعات (كحد أدنى) الى ٧٢ ساعة (كحد أقصى)
- أو يمد وجه أساس كاباللاك برايمر أو كاباللاك ريد أوكسيد (مخفف بمرقق ألكيد بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) ويترك لينشف (حوالي ١٢ ساعة في جو متوسط الرطوبة والحرارة).
- يخلط مركبي كاباثين بالكامل (لإحترام نسبة الخلط بين مركب التصليب والمركب الأساسي) بواسطة خلّاط كهربائي على سرعة خفيفة ولوقت قصير، حتى الحصول على خليط متجانس ولكن دون تشكيل رغوة (تشكيل الرغوة يؤثر على كثافة الطلاء وقدرة ستره). يجب إستعمال ريشة خلط من الستانلس لا الألومنيوم لتفادي إمكانية تغيير اللون.
- يمكن إستعمال الخليط خلال حوالي ٤ ساعات، في حرارة جوية معتدلة (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة). لذلك، يجب خلط الكمية التي سيتم مدها خلال هذه الفترة.
- يتم طلاء المساحة بكاباثين (مخفف بمرقق بوليوريثان بنسبة ٥٪ كحد أقصى) بواسطة رول، فرشاة او البخ اللاهوائي.
- يدهن كاباثين على وجهين، ويدهن الوجه الثاني بعد فترة ٨ ساعات (كحد أدنى). يصبح الطلاء ناشفا تماما بعد يومين (تطول المدّتين مع إرتفاع الرطوبة او تدني الحرارة).

ملاحظات

يجب عدم القيام بعملية الطلاء:

- على مساحة خارجية في جو ممطر، ثلجي أو هواء قوي.
- في جو عالي الرطوبة (< ٨٥٪) أو ظروف تهوية رديئة قد تؤدي الى تشكيل ندى.
- على مساحة تحت أشعة الشمس المباشرة (خلال المد أو النشاف)، خاصة في جو حار، إذ قد يؤدي ذلك الى فروقات في اللمعة.

الإستهلاك: ٨ - ١٢ م / ٢م / ليتر / وجه (حسب طبيعة المساحة وطريقة المد).

التخزين: ٢٤ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

- يجب عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب عدم إستنشاق المادة وإستعمالها في مناطق مهوأة جيداً.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.