

ماربل إيد XT

مادة لحماية مساحات الرخام والحجر الطبيعي او المصنَّع من الأحماض والبقع (مركبين)

مجالات الإستعمال

مادة أساسها ماء تستعمل لحماية مساحات الرخام والحجر الطبيعي او المصنَّع من الأحماض والبقع. يمكن إستعمالها على حجر غير ملمَّع أو ملمَّع ميكانيكياً بواسطة الجلي، دون إستعمال مواد كيميائية للتلميع. مثالية لأسطح الرخام في المطابخ (طاوولات، مساحات تحضير الطعام...). لا تصرف. آمنة لمساحات تحضير الطعام. مناسبة للمساحات الأفقية والعمودية. تستخدم في الخارج والداخل.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة نظيفة وناشفة.
- يمد وجه الأساس بواسطة فرشاة أو إسفنجة مع فرك المساحة لتتغلغل المادة داخلها.
- إذا كانت المساحة ماصة جداً يجب التأكد من تشبييعها بالمادة.
- يزال أي فائض من المادة بمحارم ورقية أو قماش ميكروفيبر.
- إذا كانت المساحة ماصة جداً وغير ملمعة، يجب مد وجه أساس ثانٍ فور الإنتهاء من مد الوجه الأول، وبنفس الطريقة.
- يجب مد وجه ماربل إيد XT بعد ٣٠ دقيقة من مد الأساس، وإتمام عملية المد خلال فترة أقصاها ٩٠ دقيقة.
- يسكب كامل المحفز في عبوة مادة الحماية. للتأكد من سكب المحفز بالكامل، يمكن شطف عبوته بكمية صغيرة من المزيج ثم إعادتها الى عبوة مادة الحماية.
- تغلق العبوة بإحكام ويخضّ الخليط جيداً لفترة ٣ - ٤ دقائق، ثم تفتح العبوة وتترك لفترة ١٠ دقائق ليتفاعل المركبين. تعاد عملية الخض والإنتظار مرة ثانية قبل الإستعمال. يمكن إستعمال الخليط خلال فترة ساعة في حرارة جوية معتدلة. يجب التأكد من أن كمية الخليط المحضرة كافية لكامل المساحة المراد حمايتها.
- قبل مد المادة، تمسح المساحة بقماش دون وبر لإزالة أي غبار عنها.
- يسكب الخليط على المساحة شيئاً فشيئاً، ويمد بواسطة رول ذو شعيرات قصيرة (موهير)، نظيف ومجمد (غير قادر على الدوران) لتفادي إحداث الكثير من أثار تمريره على سطح المادة.
- يجب مد الخليط بخفة ودون ضغط، بطريقة متجانسة ومتواصلة على كامل المساحة (يجب عدم مد الخليط على نفس المساحة مرّتين).
- تترك المساحة لتتشف حوالي ٨ ساعات في حرارة جوية معتدلة. خلال فترة النشاف يجب الإنتباه الى عدم لمس المساحة، عدم سقوط غبار أو اية جزيئات اخرى عليها، والإمتناع عن إعادة مد المزيد من المادة عليها.
- تصل طبقة الحماية الى أقصى فعاليتها بعد ٤ أيام من مدها.

ملاحظات

- يجب غسل الرول بالماء وتجفيفه بقطعة قماش قبل إستعماله، حتى إذا كان جديداً، للتأكد من عدم وجود غبار أو اية جزيئات اخرى قد تنتقل الى المادة.
- في حال وجود بقع باهتة على المساحة المراد حمايتها (نتيجة تعرضها للأحماض)، يجب أولاً إعادة تلميعها (بديسك ألماس) قبل إستعمال ماربل إيد XT.
- ان الخليط ذاتي التسوية، مما يجعل عيوب التطبيق الصغيرة (كاثار الرول) تختفي بعد بضعة دقائق.
- ينصح دائماً بتجربة ماربل إيد XT على مساحة صغيرة لتقييم تأثيرها على لون ومظهر المساحة، قبل القيام بطلاء كامل المساحة.
- يجب تفادي خدش المساحة المعالجة لعدم أذية طبقة ماربل إيد XT المقاومة للأحماض، وخسارة الحماية.
- عندما تصبح طبقة ماربل إيد XT مبتدلة، يمكن إزالتها بمنظف نوبينت ستار وإعادة مد نظام الحماية من جديد (الأساس وماربل إيد XT).

الإستهلاك: حتى ١٠ م / ٢ / عبوة / وجه.

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.