



أكوافليكس روف HR



طلاء ريزيني أساسه ماء، يستعمل للعزل المائي على مساحات مكشوفة

مجالات الاستعمال

يستعمل للعزل المائي والحماية من الأشعة فوق البنفسجية والحرارة. له مؤشر إنعكاس شمسي مرتفع (١٠٥). يستخدم على المساحات الأفقية، المائلة أو العمودية. يمكن إستعماله على الخرسانة، السيراميك، والحجر. يعكس أشعة الشمس بنسبة ٨٣٪، مما يساهم في تخفيض درجة الحرارة في الداخل. يشكل طبقة غير دبقة، قوية ومرنة (٢٠٠٪)، مقاومة لحركة مرور خفيفة، للعوامل الجوية وأشعة الشمس، ويوفر حماية طويلة الأمد للمساحة المطلوبة.

طريقة الاستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة، قوية، خالية من أية شوائب (أوساخ، شحوم وزيوت، شمع، عفن، صدأ، طلاء، مواد غير ملتصقة جيداً...) وناشفة.
- يتم إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم وملء أية فراغات أو تجويفات لتسوية المساحة.
- تخلط المادة حتى الحصول على خليط متجانس تماماً.
- يمد أكوافليكس روف HR بواسطة فرشاة، رول ذات وبر طويل أو البخ اللاهوائي.
- على سيراميك غير ماص يمد وجه أساس إيكوبريم غريب. على مساحات ماصة (مساحات إسمنتية، حجر أو سيراميك ماص) يمد وجه أساس من أكوافليكس روف HR مخففاً بماء نظيف بنسبة ١٠٪. يجب الإنتظار فترة ٥-٦ ساعات قبل مد أول وجه أكوافليكس روف HR (في أحوال جوية معتدلة).
- يجب مد أكوافليكس روف HR على وجهين (بسمكة ٠,٤ - ٠,٥ ملم / وجه). يجب الإنتظار فترة ٨ ساعات (في أحوال جوية معتدلة) لينشف الوجه الأول (ويغمق لونه) قبل مد الوجه الثاني عليه (باتجاه ٩٠ درجة بالنسبة للوجه الأول).
- يجب ألا تقل سمكة أكوافليكس روف HR النهائية عن ٠,٨ - ١ ملم.
- يجب عدم تعريض أكوافليكس روف HR للمياه أو المطر قبل أن ينشف تماماً.
- يصبح أكوافليكس روف HR جاهزاً للإستعمال بعد ٤٨ ساعة من مده (في أحوال جوية معتدلة).

ملاحظات

- يجب وضع شريط مابيباند إيزي على الفواصل (فواصل التمدد، الفواصل بين المساحات الأفقية والعمودية...)، قبل مد أكوافليكس روف HR ، للتأكد من سدودها للماء.
- يمكن إستعمال أكوافليكس روف HR على لفات زفتية، شرط أن تكون ممدودة منذ أكثر من ٦ أشهر، وأن يستعمل أولاً وجه أساس برايمر فور أكوافليكس.

لا يستعمل أكوافليكس روف HR

- على مساحات رطبة أو معرضة لتصاعد الرطوبة
- على لفات زفتية تم مدها منذ أقل من ٦ أشهر
- إذا كان من المتوقع أن تمطر خلال الساعات الـ ٨-١٢ التالية.

الإستهلاك: للعزل المائي: ٢ كغ / م^٢ / وجهين.

للمحماية من الأشعة فوق البنفسجية والحرارة: ٠,٥ - ٠,٩ كغ / م^٢ / وجه أو وجهين.

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- من المهم عدم إضافة أية مادة أخرى الى أكوافليكس روف HR.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.