

أنسجة الجدران

أنسجة من الألياف الزجاجية القابلة للطلاء، مزخرفة، تستعمل في الداخل

مجالات الإستعمال

تغطي الجدران الداخلية مظهراً أنيقاً. تخفي الشقوق الصغيرة، مقاومة للعفن وقليلة القابلية للإشتعال.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة، نظيفة (خالية من أية أوساخ، غبار، عفن، غشاء، شحوم وزيوت، دهانات أو أية مواد غير ملتصقة جيداً...) وناشفة تماماً.
- يقص النسيج حسب الطول المطلوب قبل البدء بعملية اللصق.
- تمد طبقة متساوية من لاصق كاباكول GK (من دون تخفيف) بواسطة رول (وبر ١٣-١٧ ملم).
- يمد النسيج على اللاصق فوراً مع الإنتباه الى النقاط التالية:
 - أن تكون قطعة النسيج عامودية تماماً وأن تكون أطرافها متلامسة (ولكن غير متداخلة) مع القطع المجاورة
 - أن يحترم تصميم النسيج (في حال كان النسيج يحتوي على رسم متكرر) بين القطع المتتالية.
 - يضغط النسيج على الحائط جيداً بواسطة رول كاوتشوك، لإزالة أية جيوب هواء، ببقعة أو طية.
 - يزال فائض اللاصق (الطافح من بين قطعتي نسيج) فوراً بواسطة إسفنجة والكثير من الماء النظيف.
 - على الزوايا، يجب مد النسيج كالتالي:
 - زاوية داخلية: يجب قص القطع بدقة عند الزاوية (من دون مد قطعة فوق الزاوية أو تداخل بين القطع)، والضغط عليها بواسطة مشحاف بلاستيك
 - زاوية خارجية: يجب لفّ قطعة النسيج على الزاوية، والتأكد من انها تغطي على الأقل ١٠ سنتم من الحائط التالي، وبشكل عامودي تماماً، لضمان وصل صحيح مع القطعة التالية.
 - يترك النسيج لينشف اللاصق حوالي ٦ ساعات في جو متوسط الرطوبة والحرارة، قبل القيام بعملية الطلاء (تطول المدّة مع ارتفاع الرطوبة أو تدني الحرارة).

طلاء النسيج

- يمكن دهن النسيج بطلاء رقيق (مثل أمفيبولين)، طلاء شبه شفاف أو طلاء ممعدن برّاق.
- يمد أمفيبولين على وجه واحد، سخي ومنتسوي، من دون تخفيف، بواسطة رول (وبر ١٧ ملم)، مع التركيز على أماكن القص لضمان تغطية جيدة.
- في حال مد الطلاء على وجهين، يدهن الوجه الثاني قبل أن ينشف الأول.

ملاحظة: في حال إستعمال كاباكوررتز، يمكن تجديد مظهر النسيج بإعادة طلاءه بعد فترة.

الإستهلاك: كاباكول GK: ٢٥٠ غ / م^٢.

فانتستيك فليس: ١ × ١٢ م / لفة ؛ كاباكوررتز: ١ × ٢٥ م / لفة.

الطلاء: ١٢٠ - ١٤٠ ملل / م^٢ على كاباكوررتز ؛ ١٥٠ - ٢٠٠ ملل / م^٢ على فانتستيك فليس.

التخزين: كاباكول GK: في مكان جاف وحرارة معتدلة. للحفاظ على ما تبقى من لاصق، يعاد تغطية العبوة جيداً. فانتستيك فليس وكاباكوررتز: في مكان جاف.

تنبيهات

يستحسن وضع قفازات مطاطية عند قص النسيج.
يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك باللاصق ووضع قفازات مطاطية.
لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.