

مجالات الإستعمال

لاصق هجين ذات قوة التصاق أولية عالية، مرن، مقاوم للرطوبة والأشعة فوق البنفسجية. متعدد الإستعمالات، يمكن إستخدامه على كافة المساحات المسامية وغير المسامية (حجر، خرسانة، معادن، زجاج، خشب، قرميد، بلاط سيراميك...) وحتى على مساحات رطبة. يستعمل للصق مجموعة واسعة من مواد التشطيب (ألواح خشب، فلين، نعلات، عتبات، بلاط...). يصلح للصق المرايا. يقاوم درجات حرارة من ٤٠ درجة تحت الصفر الى ٩٠ درجة مئوية. خال من اي مذيبي.

طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة سليمة، نظيفة (خالية من أية شوائب كأوساخ، غبار، شحوم وزيوت، مواد غير ملتصقة جيدا...).
- يمد باورفيكس إنستنت بواسطة مسدس حقن. يقطع طرف الخرطوشة مع الحرص على عدم إفساد أسنان اللولب للتمكن من تثبيت الرأس، ثم يقصّ الرأس للحصول على فتحة بالقطر المطلوب.
- يوزع اللاصق بشكل سلسلة كتل أو خط على المساحة أو على قفا القطعة المراد لصقها (على عدة خطوط إذا لزم الأمر). على الأسطح الواسعة يجب مد اللاصق بخطوط متموجة لزيادة الالتصاق الأولي.
- توضع القطعة في مكانها فور مدّ اللاصق، وتكبس جيدا بضغط متساوٍ (مع حركة دائرية خفيفة إذا أمكن).
- يمكن تصحيح موضع القطعة خلال ٥ دقائق كحد أقصى، دون خلعها.
- عند لصق قطع ثقيلة، يجب توفير سند مؤقت لها ريثما ينشف اللاصق (حوالي ٢٤ ساعة).
- في حرارة ودرجة رطوبة معتدلتين، ينشف باورفيكس إنستنت سترونغ بمعدل ٢ - ٣ ملم سماكة / ٢٤ ساعة، وباورفيكس إنستنت إينفيزيبل (شفاف) بمعدل ٣ - ٤ ملم سماكة / ٢٤ ساعة.

ملاحظات:

- على الأسطح غير المنفذة، يجب عدم مد باورفيكس إنستنت بشكل مستمر، لأن نشافه يتطلب ملامسته لرطوبة الهواء أو المساحة. يطول وقت تصلب اللاصق على الأسطح غير المنفذة.
- يمكن تنظيف المادة بالأسيتون قبل أن تنشف.
- باورفيكس إنستنت إينفيزيبل (شفاف) مثالي للتشطيبات النظيفة وغير المرئية. مقاومته الممتازة للظروف الجوية والأشعة فوق البنفسجية تسمح باستخدامه في الداخل والخارج.

لا يستعمل باورفيكس إنستنت:

- على أسطح بوليإيثيلين، بوليبروبلين، تيفلون أو بيتومينية.
- على مساحات مبللة أو مغمورة بالماء بشكل دائم.

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وبارد.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.