



لامبوسيلكس

مادة إسمنتية عازلة للماء، سريعة النشاف، لسدّ فجوات تسرب الماء

لامبوسيلكس

مجالات الإستعمال

يستعمل لوقف فوري لتسرب الماء (حتى ماء تحت الضغط) في الخزانات وجميع الأماكن السفلية. يمكن أيضاً إستعماله لتعبئة الفراغات، الشقوق والفواصل الجامدة بين الجدران والأرضيات.

طريقة الإستعمال

- توسع الشقوق او الفجوات ليصبح عرضها ٢ سنتم وعمقها ٢ سنتم، على الأقل.
- ينظّف الشق (أو الفجوة أو الفاصل) ليكون خالياً من أية أوساخ أو مواد غير ملتصقة جيداً، ثم يبلى جيداً بالماء.
- ينتظر حتى يزول فائض الماء قبل إستعمال لامبوسيلكس (لتكون المساحة مشبعة بالماء من غير ان يبقى غشاء ماء على سطحها).
- يضاف ١ كلف بودرة لامبوسيلكس تدريجياً الى ٢٨٠ ملل ماء في وعاء نظيف، مع خلط مستمر بواسطة مالج حتى الحصول على خليط متجانس تماماً. يمكن أيضاً خلط ٢,٥ مقادير بودرة مع مقدار ماء. يجب إستعمال الخليط فوراً.
- لسدّ فجوات يتسرب منها الماء، توضع كتلة من خليط لامبوسيلكس في الفجوة بواسطة اليد، ثم تضغط لمدة ٢ - ٣ دقائق حتى تصبح صلبة. بعدها يزال فائض المادة.
- لملء الفواصل، يوضع خليط لامبوسيلكس بواسطة المالج، مع الإنتباه الى ان يبقى سطحه رطباً لمدة ١٥ - ٢٠ دقيقة.

ملاحظات

- يجب عدم تعريض بودرة لامبوسيلكس لأشعة الشمس قبل إستعمالها، وخلطها بماء بارد اذا كان الطقس حاراً.
- بما أن لامبوسيلكس سريع النشاف، يجب خلط كمية صغيرة منه (كافية للإستعمال خلال دقيقة واحدة).
- في حال وجود عدة فجوات يتسرب منها الماء، يجب سدها بدءاً من أعلى الحائط.

الإستهلاك: ١,٨ كلف / فجوة ١ ليتر

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجاد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة لامبوسيلكس وعدم إضافة أية مادة أخرى.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.