

سيبوند SBR

ريزين مطاطية (لاتكس) لتقوية الخلطات الإسمنتية

مجالات الإستعمال

تضاف الى الخلطات الإسمنتية لزيادة قوة التصاقها وكفاءتها الميكانيكية (مقاومتها للإحتكاك، الإلتواء، المواد الكيميائية والماء) وتخفيف نسبة الانكماش. تستعمل لتقوية خلطات اللبخ والتسوية، خلطات لصق البلاط، مونة ترميم الخرسانة، صببات الأرضيات (سكريد)...

طريقة الإستعمال

- تنظف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، شحوم وزيوت، دهان، مواد غير ملتصقة جيداً...)
- بواسطة السفع الرملي، فرشاة حديدية او ضغط الماء. يجب أن تكون المساحة قوية، متماسكة ونظيفة.
- تبلل المساحة جيداً لتكون مشبعة داخليا بالماء ثم ينتظر حتى يزول فائض الماء عن سطحها قبل مدّ الخلطات المحتوية على سيبوند SBR.
- تضاف سيبوند SBR الى مكونات الخليط الإسمنتي الجافة (إسمنت وحصى او رمل) الممزوجة مسبقاً داخل خلط كهربائي، بنسبة ١ - ٢ كغ / ٥٠ كغ إسمنت، حسب ظروف الإستعمال والكفاءة المطلوبة للخليط.
- يضاف الماء الى المزيج تدريجياً حتى الحصول على التماسك المطلوب.
- يجب خلط المزيج بسرعة منخفضة حتى يصبح متجانساً (من دون المبالغة في الخلط، لتفادي إدخال الكثير من الهواء داخله). يجب دائماً تحريك الخليط قبل استخدامه.

الإستهلاك: ١ - ٢ كغ / ٥٠ كغ إسمنت (حسب الظروف والكفاءة المطلوبة).

التخزين: ١٢ شهراً على الأقل في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.