



ألترالايت S2 فلكس

لاصق إسمنتي محسن عالي المرونة، خفيف الوزن، مع مدة إضافية للتنفيذ، مثالي للبلات الرقيق



مجالات الإستعمال

لاصق بلاط الموزاييك، السيراميك والحجر الطبيعي غير الحساس على الأرض، الجدران والواجهات. مثالي لبلاط البورسولين الرقيق. يمكن استعماله للصق بلاط على بلاط، جفصين، أرضيات تحتوي على نظام تدفئة ومساحات خشبية مستقرة. يصلح للمسابح. سهل المد على المساحة وقفا البلاط. تغطيته عالية جدا (نفس المساحة بالمتر المربع كأكياس ٢٥ كغ).

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة، ناشفة وخالية من الأوساخ، الغبار، الزيوت، الدهان... في حال كانت درجة حرارة المساحة مرتفعة لتعرضها لأشعة الشمس القوية، يجب بلؤها بقليل من الماء قبل تبليطها.
- يجب أن يكون البلاط نظيفا من الغبار وناشفا (لا يجب وضع البلاط في الماء قبل التبليط).
- على مساحات مغبرة او عالية المسامية (خرسانة مغبرة او مسامية جدا، صبات الأنهدريت...), يجب مدّ أساس إيكوبريم T بلاس قبل مدّ اللاصق.
- يخلط كل كيس ١٥ كغ ألترالايت S2 فلكس مع ٥,٧ - ٦,٢ لتر ماء نظيف بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) او يدويا حتى الحصول على خليط متجانس ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق، بعدها يخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٨ ساعات تقريبا، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة). يجب الإمتناع عن إضافة ماء الى خليط بدأ ينشف.
- يمد ألترالايت S2 فلكس على المساحة بواسطة مالج مسنن (ذات قياس يناسب حجم البلاط). يجب أيضا مد ألترالايت S2 فلكس على قفا البلاط في الحالات التالية: لاصق بلاط في الخارج، لاصق بلاط يفوق حجمه ٩٠٠ سم^٢، لاصق بلاط رقيق، او لاصق بلاط على مساحات معرضة لأوزان ثقيلة.
- يوضع البلاط على المساحة ويدق جيدا. الخليط الممدود على المساحة يبقى صالحا لوضع البلاط عليه لمدة ٣٠ دقيقة من حين مدّه. في أحوال غير ملائمة (شمس او حرارة عالية، هواء قوي...) تكون هذه المدة بضعة دقائق فقط. في حال تكوّن غشاء على سطح اللاصق الممدود، يجب إزالته بإعادة تمرير المالج على اللاصق الممدود قبل وضع البلاط عليه.
- يمكن تسوية وضعية البلاط خلال مدة ٤٥ دقيقة من حين وضعه على ألترالايت S2 فلكس.
- يجب عدم تعريض البلاط لمياه غزيرة او للمطر لمدة ٢٤ ساعة على الأقل، وحمائته من أشعة الشمس القوية والجليد لمدة ٥ - ٧ أيام من تاريخ لصقه.
- يمكن ترويب البلاط بعد ٢٤ ساعة من لصقه.
- يصبح البلاط جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ٢٤ ساعة من لصقه، وجاهزاً للإستخدام الكامل بعد ١٤ يوما. يمكن ملء أحواض السباحة بالماء بعد ٢١ يوما من عملية التبليط.

لا يستعمل ألترالايت S2 فلكس: على الكاوتشوك، الفينيل، الحديد أو للصق حجر يتأثر بالماء (تقويس أو بقع).

الإستهلاك: ٠,٨ كغ / ٢م / ملم.

التخزين: ١٢ شهرا في مكان جاف.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة ألترالايت S2 فلكس وعدم إضافة أية مادة أخرى. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.