



مابيلاستيك زيرو

مادة إسمنتية مرنة للعزل المائي وحماية الخرسانة (مركبين)

مجالات الإستعمال

عزل وحماية الخرسانة واللياسة من الماء ومياه البحر، الأملاح، الكبريتات، ثاني أكسيد الكربون وغيره من العوامل الجوية. يستعمل للعزل المائي في الحمامات، المطابخ، الشرفات وأحواض السباحة (تحت البلاط)، خزانات المياه، على الواجهات... له قدرة لصق ممتازة على المساحات الإسمنتية، بلاط السيراميك والحجر.. يجسر الشقوق في الخرسانة حتى عرض ٠,٩ ملم. محايدة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ليس لها أي تأثير على تغير المناخ).

طريقة الإستعمال

- تنظف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، غشاء، شحوم وزيوت، دهان، مواد غير ملتصقة جيداً...)
- بواسطة السفع الرملي أو ضغط الماء. في حال إستعمال مابيلاستيك زيرو على الخرسانة، يجب ملء الشقوق وإصلاح المناطق التي تحتاج لترميم. في حال إستعمال مابيلاستيك زيرو على بلاط، يجب التأكد أنه ملتصق جيداً. في حال إستعمال مابيلاستيك زيرو على لياسة إسمنتية، يجب التأكد أنها قد نشفت كفاية (٧ أيام لكل ١ سنتم سماكة في أحوال جوية مناسبة) وأنها ملتصقة جيداً.
- تبلل المساحات ذات قدرة إمتصاص بالماء قبل مد مابيلاستيك زيرو (من غير ان يبقى غشاء ماء على سطحها).
- يسكب كامل المركب السائل في وعاء نظيف وتضاف إليه البودرة تدريجياً، مع خلط مستمر بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة) حتى الحصول على خليط متجانس تماماً. لا يحضر الخليط يدوياً.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٦٠ دقيقة تقريباً، في حرارة معتدلة (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- تملس المساحة بمد وجه مابيلاستيك زيرو رقيق بواسطة مالج غير مسنن، ثم يمد وجه آخر عليه (وهو لا يزال طرياً) للحصول على طبقة سماكتها ٢ ملم تقريباً.
- في حال إستعمال مابيلاستيك زيرو للعزل المائي في الحمامات، الشرفات، أحواض السباحة، خزانات المياه أو على مساحات خاضعة لضغط كبير، يجب تقويته بمابينيت ١٥٠ (شبكة ألياف زجاجية): تمتد طبقة مابيلاستيك زيرو أولى بسماكة ١ ملم تقريباً، ثم يوضع عليها ماابينيت ١٥٠ ويملس وجهها بمالج غير مسنن. بعد ٤ - ٥ ساعات (تكون الطبقة الأولى قد نشفت)، تمتد طبقة مابيلاستيك زيرو ثانية بسماكة ١ ملم تقريباً.
- يجب عدم تعريض مابيلاستيك زيرو لمياه غزيرة أو للمطر لمدة ٢٤ ساعة من مده.
- في أحوال مناخية غير ملائمة (شمس أو حرارة عالية، هواء قوي، جو ناشف)، يجب حماية المساحة بواسطة قماش أو خيش مبلول بالماء لمدة يومين لتفادي نشاف سريع.
- في أحوال مناخية معتدلة، ينشف مابيلاستيك زيرو ويصبح جاهزاً لعملية التبليل (أو لملء الخزانات بالماء) بعد ٥ أيام.

ملاحظات

- في جو حار، يجب عدم تعريض أكياس وعبوات مابيلاستيك زيرو لأشعة الشمس.
- يجب إستعمال شريط مابياند على الفواصل الإنشائية والفواصل بين المساحات الأفقية والعمودية، للتأكد من سدودها للماء.

لا يستعمل مابيلاستيك زيرو: بسماكات تتعدى ٢ ملم / وجه.

الإستهلاك: ٣,٤ كلغ / م^٢ / سماكة ٢ ملم.

التخزين: البودرة: ١٢ شهراً والسائل: ٢٤ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- من المهم مزج كامل المركبين لإحترام نسبة الخلط، وعدم إضافة ماء أو أية مادة أخرى.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.